

Лист технической информации

Aqua-Seal® SmartTop 2K

Описание	Aqua-Seal SmartTop 2K - это 2-компонентный лак на водной основе. Продукт износостойкий, стойкий к воздействию химических продуктов, рекомендован к применению для изношенных паркетных полов. Giscode W3/DD+
Степень блеска:	Полуматовый
Особые примечания	В целях уменьшения риска бокового склеивания возможно применение Aqua-Seal SmartPrimer или BasicPrimer.
Применение	<p>Aqua-Seal SmartTop 2K смешивается незадолго до использования с отвердителем Aqua-Seal SmartTop в соотношении 11:1. Хорошо перемешать непосредственно после добавления отвердителя. Для оптимальной работы смеси необходимо дать "отдохнуть" в течение 10 минут. Смесь годна к использованию в течение 90 минут (период рабочей жизнеспособности), т.е. она остается жидкой в течение приблизительно 1 дня, но, ввиду снижающейся прочности засохшего слоя лака, ее использование не рекомендовано. Смешивать только то количество, которое может быть использовано. Смесь выделяет CO₂, поэтому в целях предотвращения растрескивания упаковку нельзя герметично закупоривать.</p> <p>Материал наносится в 3-4 слоя валиком или кистью. Шпатлевание на сыром дереве не рекомендуется.</p>
Специальные рекомендации	В отличие от обычных лаков на основе растворителя, Aqua-Seal лучше наносить насыщенным слоем. Нельзя наносить материал тонким слоем валиком.
Высыхание	В целях предотвращения чрезмерного набухания, мы рекомендуем наносить валиком лишь один слой водного лака в день, для того, что бы дерево имело возможность испарить впитанную воду. Обычно, через 5-6 часов лак годен к шлифовке, а также возможно осторожно ходить по лаку (23°C/50 % относительной влажности воздуха). При плохой вентиляции, низкой температуре, другой влажности воздуха, а также более толстом слое покрытия, время высыхания может значительно возрасти. Не подвергать нагрузкам, не укладывать ковры, а также не применять средства для ухода в течение 8-14 дней.
Расход	В зависимости от типа поверхности и способа нанесения: 1 слой валиком / кистью: прибл. 110 мл/м ² или прибл. 9 м ² /л
Хранение / транспортировка	Сохраняется, обычно, в течение минимум 12 месяцев в оригинальной упаковке при транспортировке и хранении в прохладной и сухой, защищенной от промерзания среде. Начатые упаковки отвердителя подлежат герметично закупорить.
Паркет с заводским лаковым покрытием	Aqua-Seal SmartTop 2K отличается хорошими адгезивными свойствами при нанесении на многие сорта готового паркета, однако, ввиду многообразия продукции невозможно сделать заключение, верное во всех случаях. В целом, рекомендуется проверять адгезивные свойства продукта при использовании с каждым материалом. При проведении предварительных тестов хорошие результаты были достигнуты при очищении пола до нанесения лака средством для удаления воска L94 Cleaner с последующей очисткой чистой водой и шлифовкой пола после высыхания шлифовальной сеткой № 120. Пожалуйста, примите во внимание нашу особую техническую информацию № 5.
Ссылка	Следующие рубрики из нашей коллекции памяток являются составной частью данной памятки: <ul style="list-style-type: none">- общие указания по использованию материалов паркетного лакового покрытия- очистка и уход за лакированными/покрытыми маслом полами- маркировка и указания по безопасности (сертификат безопасности материала)