

WAKOL TS 160 Звукоизоляционное напольное покрытие

Технические Информации

Область применения

Мат из полипропиленовой пены с кашированием из алюминия для улучшения звукоизоляции. WAKOL TS 160 Звукоизоляционное напольное покрытие имеет вырезы для WAKOL MS 262 Клей для паркета, жесткоэластичный и подходит для укладки штучного паркета и досок из массива древесины макс. шириной до 18 см по DIN EN 13226 и многослойного паркета длиной от 90 см по DIN EN 13489 внутри помещений.

Особые свойства



- 1) классификация в соответствии с критериями GEV по классу EMICODE EC1: очень низкий уровень выбросов
- 2) класс эмиссии по французскому законодательству
- 3) Эмиссионный проверенный строительный объект по принципам DIBt: Wakol GmbH, 66954 Pirmasens
- 4) Подходит для полов с подогревом
- 5) Выдерживает нагрузку от стульев на колесиках

Технические характеристики

Материал:	Полипропилен, ламинированный алюминием
Форма поставки:	Рулон
Размеры:	1,25 м длиной, 12,0 м шириной, примерно 3,0 мм толщиной
Удельный вес:	примерно 100 г/м ²
Снижение ударного шума: (по EN ISO 140-8)	до 17 дБ в сочетании с готовым паркетом 100 мм
теплопроницаемости R: (по EN 12667)	примерно 0,09 м ² K/W
Указания по хранению:	Рулоны следует хранить в вертикальном положении

Основание

Основание и климатические условия помещения должны соответствовать требованиям действующих стандартов и информационных листов. Основание должно быть постоянно сухим, твердым, не иметь трещин, без загрязнений и веществ препятствующих приклеиванию.

Неровные поверхности обработать с подходящими нивелирующими массами Wacol. Технические информации грунтовок и нивелирующих масс необходимо соблюдать.

Обработка

Акклиматизированное звукоизоляционное покрытие укладывается с кашированным слоим кверху. Вырезы необходимо расположить поперёк (на 90°) к укладке паркета.

Заполнить выемки WAKOL MS 262 Клей для паркета, жесткоэластичный, для этого использовать специальное треугольное сопло. При применении необходимо удерживать насадку в перпендикулярном положении. Клей наносить ориентировочно на время укладки паркета.

При укладке многослойного паркета длиной более 200 см необходимо склеить шпунт на тарцовом стыке с WAKOL D 6085.

Уложить паркет на слой клея и тщательно придавить. Следует обратить внимание на достаточную адгезию клея к паркету. Также необходимо соблюдать техническую характеристику паркета.

Важные указания

Применение при температуре основания не ниже +15°C и комнатной температуре +18°C и относительной влажности воздуха от 40 до 65% максимально 75%. Все указания относятся примерно к +20 °C и 50 % относительной влажности.

В холодную погоду все материалы для укладки необходимо предварительно отогреть в обогреваемом помещении.

При применении лака на эластичной подложки необходима рекомендация производителя лака.

Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Все данные основываются на наших экспериментах и многолетнем практическом опыте, и соответствуют стандартным условиям. Многообразие применяемых материалов и различные рабочие условия на строительстве, на которые мы не в состоянии оказать воздействие, исключают всякое притязание по этим данным. Поэтому мы рекомендуем проведение достаточного количества собственных экспериментов. Следует придерживаться указаний по укладке изготовителей покрытий для пола и действующих в данный момент стандартов и инструкций. Мы всегда с удовольствием готовы к проведению технической консультации с нашими клиентами.

Вы найдёте сведения продукта в самой актуальной формулировке под www.wakol.com.
С появлением этой технической информации от 07.07.2020 все предыдущие версии теряют свою силу.