



# ПАРКЕТНАЯ ДОСКА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Арт. 1165-7540

**COSWICK**  
Solid Hardwood Floors



## КОЛЛЕКЦИЯ |

### ШИРОКОФОРМАТНАЯ ДОСКА

#### ЦВЕТ | ВИНОГРАДНОЕ ЗЕРНО

Порода | Дуб

Сорт | Черектер

Конструкция | Трехслойная паркетная доска T&G

Размер | 19,05 x 300 x 2950 мм

Покрытие | Шелковое масло ультраматовое

## КОНСТРУКЦИЯ : ТРЕХСЛОЙНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА T&G

ПАРАМЕТРЫ :	УПАКОВКА :	В КОРОБКЕ	В ПОДДОНЕ
Толщина	Количество	1,77 м <sup>2</sup>	36 кор. (63,72 м <sup>2</sup> )
Ширина	Вес	22 кг	816 кг
Длина	В х Ш х Д	44 x 314 x 2956 мм	750 x 950 x 3000 мм
Микрофаска	В каждой второй коробке возможно наличие одного стыкованного ряда , состоящего из двух планок (длина меньшей паркетной планки не менее 600 мм)		
Тип соединения			



## ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ :

## ЗНАЧЕНИЯ :

## СТАНДАРТ :

Отклонения по толщине	± 0,2 мм	EN 13489
Отклонения по ширине	± 0,2 мм	ГОСТ 862.3
Перпендикулярность смежных кромок	≤ 0,2 % от ширины	СТБ 2121
Поперечная кривизна	≤ 0,2 % от ширины планки	
Продольная кривизна по кромке	≤ 0,1 % от длины	EN 13489
Продольная кривизна	≤ 0,5 % от длины	

## СВОЙСТВА :

## ДАННЫЕ :

## СТАНДАРТ :

Огнестойкость	Dfl-s1	EN 14342
Класс эмиссии формальдегида	E1	
Содержание пентахлорфенола	Отсутствует	
Теплопроницательность	0,118 м <sup>2</sup> ·К/Вт	
Теплопроводность	0,161 Вт/(м·К)	
Гарантия на структурную целостность	Пожизненная	

## УСТАНОВКА :



В помещениях ниже уровня земли, на уровне и выше уровня земли.  
Устанавливается при помощи клея на основание из бетона, фанеры, дерева на звукоизолирующую подложку.

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ :



— влажность воздуха от 40% до 65%  
— температура воздуха от +18 °C до +22 °C

## ПОКРЫТИЕ : ШЕЛКОВОЕ МАСЛО УЛЬТРАМАТОВОЕ

### ОПИСАНИЕ :

Класс используемых материалов	Модифицированное масло-акрилат УФ-отверждения
Вид поверхности	Полузакрытые поры, бражированный
Степень блеска	Матовый, 2-7 GU/60°
Гарантия на покрытие	Не устанавливается

### ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ :

### ДАННЫЕ :

### СТАНДАРТ :

Износостойкость	Не нормируется	EN 438-2
Сопротивление царапанию	Не нормируется	EN 438
Сопротивление скольжению	50 (SRV dry)	EN 15676
Химостойкость	Class 5 (Except blue ink)	EN 13442
Ремонтопригодность	Средняя	

### УХОД :

Регулярная уборка при помощи пылесоса с последующей влажной уборкой универсальным средством для ухода за паркетными полами Coswick.  
В местах наибольшей эксплуатации и износа уборка специальным восстанавливающим средством для ухода за паркетными полами Coswick.  
Обновление для жилых помещений один раз в 3-5 лет, для общественных помещений при интенсивной эксплуатации – 2-4 раза в год.

## СОРТ : ЧЕРЕКТЕР

ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ :		ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ :	
Заболонь	Не ограничивается	Прорость	Не ограничивается, отреставрированная
Вариация цвета	Не ограничивается	Сердцевина	Допускается
Сучки	Не ограничиваются, отреставрированные	Наклон волокон	Допускается
Трещины	Допускаются шириной до 3 мм, отреставрированные	Сердцевинные лучи	Допускаются