



ЯСЕНЬ ВОЗДУХ

Однополосная доска из ясеня создаёт изысканное впечатление своей чистой сортировкой и воздушной белой тонировкой. Четырёхсторонняя микро-фаска добавляет классический вид традиционного дощатого пола. Покрытие ультраматовым лаком подчёркивает естественные узоры древесины, создавая впечатление необработанного, недавно распиленного дерева. Кроме того, такое покрытие эффективно устраняет блики и защищает пол от ежедневного износа.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

| | |
|------------------------|--|
| Артикул | 151N8МАКА4KW240 |
| Код EAN | 7393969044233 |
| Покрывтие | Ультра матовый лак Внешний вид матовой поверхности может изменяться в зависимости от источников освещения и угла падения света. |
| Особые обработки | Микро-фаски по 4 сторонам |
| Размеры | 2420 x 187 x 15 mm |
| Вес упаковки | 22 kg |
| Площадь упаковки | 2,7 m ² 122,4 m ² |
| Информация об упаковке | Упаковка может содержать половинки доски для начала и окончания укладки ряда. |

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

Возможны небольшие цветовые вариации. Допускаются мелкие сучки в ограниченном количестве.

ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА

Тонированный продукт - заметное изменение цвета с течением времени

ФАКТЫ

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Древесина верхнего слоя | Ясень |
| Дизайн | 1-полосный |
| Сортировка | Calm |
| Ассортимент | Kährs Original |
| Коллекция | Коллекция Люкс |
| Возможность шлифовки | 2-3 раза |
| Натуральный цвет/Тонировка | Тонированный |
| Твёрдость (шкала Бринелля) | 4,0 |
| Замковая система | Woodloc@5S |
| Подогрев пола | да |
| Гарантия | 30 лет |
| Верхний слой | Твердая древесина |
| Толщина верхнего слоя | 3,5 mm mm |
| Толщина | 15 mm |
| Цвет поверхности | Белый |
| LRV | 76 (std. dev. 2.8) |
| Метод укладки | плавающий, приклеивание к основанию |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|-------------|------------------------|
| Влажность | EN13183 | 7%±2% |
| Минимальная средняя плотность кг/м ³ | | >500 kg/m ³ |
| Огнестойкость | EN13501-1 | Dfl-s1 |
| Формальдегидная эмиссия | EN717-1 | E1 |
| Содержание пентахлорфенола | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n NPD |
| Теплопроводность | EN12664 | 0,14 W/mK |
| Тепловое сопротивление | | .11 (m2K/W) |
| Биологическая устойчивость | EN350-2 | Class 1 |
| | | Compliant |



Описания и изображения

Все образцы, изображения и описания продуктов, а также фото и спецификации представлены только для ознакомительных целей. Они не являются официальной офертой и не должны включаться в договор. Мы не можем гарантировать, что экран вашего монитора или печатное оборудование в точности отражает особенности цвета товара. Ваш товар может иметь небольшие отличия от изображений представленного на нашем сайте.