

2-К объектный лак

SH 81

2-К паркетный SH лак на основе кислотного отвердителя, с растворителем

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Содержащий растворитель 2-К лак для паркетных полов на amino-алкидной основе для обработки паркетных поверхностей, подвергающихся очень сильным нагрузкам. Напр. спортивные залы, танцполы, общественные здания, школы.

ГОДИТСЯ ДЛЯ:

- ▶ Отшлифованного паркета и деревянных полов в зонах с повышенными нагрузками
- ▶ Деревянных элементов внутри помещения



СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА :

- ▶ Легок в нанесении
- ▶ Длительное время открытости
- ▶ Хорошая растекаемость
- ▶ Очень высокая механическая прочность и химическая стойкость
- ▶ Хорошо шлифуется
- ▶ Имеется спортивный сертификат
- ▶ GISCODE SH1 C большим содержанием растворителя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Вид упаковки:	Пластмассовая канистра
Расфасовка:	4,5 + 0,45 л
Гарант. срок хранения:	не менее 12 месяцев
Степень гляцевости:	Полуматовый Глянцевый
Соотношение замеса:	10 : 1
Расход на слой:	ок. 100 мл/м ²
1 л хватает:	ок. 10 м ² /л
Температура при работе:	18-25°C и 35-65% относительной влажности воздуха
Время для работы после замеса:	ок. 12 часов*
Готовность к шлифовке:	через ок. 3 часов*
Готовность к вскрытию лаком:	через ок. 3 часов*
Окончательная прочность:	через ок. 4 дней *

*При 20 °C и 50 % относительной влажности воздуха

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Поверхность, покрываемая лаком, после последней тонкой шлифовки, должна быть чистой, сухой, свободной от шлифовальной пыли и прочих загрязнений. В зависимости от типа основания и сферы применения выбрать соответствующую грунтовку PALLMANN.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

1. Емкости с PALLMANN SH 81 и отвердителем PALLMANN SH 81 довести до комнатной температуры и оба компонента хорошо потрясти. SH 81 вылить в чистое ведро PALLMANN для лака, затем туда добавить SH 81-отвердитель (в пропорции 10:1). Оба компонента очень хорошо перемешать. Время открытости после замеса в прикрытом ведре – около 12 часов.
2. SH 81 нанести валиком PALLMANN AUFTRAGSROLLE WASSERLACK UNIVERSAL/ APPLICATION ROLLER WATERBASED UNIVERSAL 11MM/25CM (артикул 12495) с высотой ворса 11 мм однородным насыщенным слоем на основание. Начиная от края, наносить лак сначала в направлении, поперечном текстуре древесины, затем – по направлению текстуры. Дать нанесенным полосам стечь одна в другую. В зонах с повышенными нагрузками наносят 3 слоя лака.
3. Время высыхания до момента шлифования - ок. 3 часов.
4. Перед нанесением последнего слоя необходима промежуточная шлифовка сеткой PALLMANN либо перфорированным падом PALLMANN POWER PAD зерном 120.
5. Инструменты после работы промыть с помощью соответствующего растворителя.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЕ:

- ▶ Не пригоден на полах, склонных к боковому залипанию стенок плашек (доски, деревянная брусчатка, на паркете с подогревом – обратиться за технической рекомендацией).
- ▶ После добавки отвердителя емкость плотно не закрывать – опасность разрыва.
- ▶ Гарантийный срок хранения материалов в заводской упаковке в умеренно прохладном месте – не менее 12 месяцев.
- ▶ Беречь от мороза и температур, превышающих 40°C.
- ▶ при работе 18-25°C, относительная влажность воздуха >35% и <65%. Низкие температуры и высокая влажность воздуха удлиняют, а высокие температуры и низкая влажность воздуха - сокращают время высыхания.
- ▶ Степень глянцевого: полуматовый (33%), глянцевый (90%)
- ▶ Не использовать искрообразующие приборы мешалки и т.п.
- ▶ После нанесения последнего слоя по поверхности можно ходить через ночь.

- ▶ Многие экзотические породы древесины, такие как палисандр, ипе, лапачо, венге, содержат вещества (т.наз. ингибиторы или минеральные вкрапления), приводящие к замедлению высыхания, препятствующие смачиванию, способствующие изменению цвета. Из-за многообразия и различия свойств многих экзотических пород, рекомендуется делать запрос на пригодность к применению лаков/масел на них, и проводить пробный тест.
- ▶ На досках, деревянной брусчатке и полах с подогревом рекомендуется применение водных лаков и грунтовок, или IS-лаков (учитывать предписания TRGS).
- ▶ На свежешлакированные полы можно не ранее, чем через 4 дня класть ковры или другие напольные покрытия или тяжелые предметы.
- ▶ Свежешлакированные полы можно не ранее, чем через 4 дня начинать обрабатывать средствами по уходу. Регулярный уход средствами PALLMANN VOLLPFLEGE/FINISH CARE или PALLMANN WISCHPFLEGE SPEZIAL/FINISH CARE STOP улучшает оптику поверхности и увеличивает срок ее эксплуатации. Поверхность мыть слегка влажной (не мокрой!) тряпкой, избегать стоячей воды.
- ▶ Рекомендуется учитывать следующие нормы и правила DIN 18356 «Паркетные работы» .

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

GISCODE SH1 С большим содержанием растворителя. Компонент А: жидкость и пар воспламеняются. Вызывает серьезные повреждения глаз. Вызывает раздражение кожи. Содержит формальдегид. Может вызывать аллергические кожные реакции. Может вызвать сонливость и оглушенность сознания. Компонент В: жидкость и пар легко воспламеняются. Вызывает раздражение кожи. Вызывает сильное раздражение глаз. Оба компонента: пары растворителей могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом. Обеспечить достаточную вентиляцию во время и после обработки, использовать защитный крем для кожи и защитные перчатки/очки. Не вдыхать пар. Не курить, избегать открытых источников света и огня. Предотвращать образование искр, поэтому все электрические приборы, выключатели и т. п. отключить. Избегать контакта с глазами и кожей. При попадании в глаза немедленно тщательно промыть водой и обратиться к врачу. При попадании на кожу немедленно промыть большим количеством воды с мылом. Соблюдать, в частности: указания на опасность/указания по технике безопасности на этикетке упаковки, паспорт безопасности.

УСТРАНЕНИЕ ОТХОДОВ:

По возможности собрать остатки продукта и повторно использовать. Не допускать попадания в канализацию, водоемы или почву. Пустые, вычищенные упаковки без остатков и капель продукта подлежат переработке. Емкости с незатвердевшим содержимым, а также сам

жидкие остатки продукта являются особым мусором.
Емкости с затвердевшими остатками продукта являются
строительным мусором.