

2-к масло с твердым воском для паркета

# MAGIC OIL 2K ORIGINAL

Не содержащее растворителя, высыхающее за 12 часов импрегнирующее масло для паркета

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА :

Смесь масла с твердым воском смесь, которая после нанесения сохраняет поры древесины открытыми, древесина «дышит». Благодаря наличию восковых частиц достигается однородность, матовость и бархатистость поверхности. Быстрое высыхание за 12 часов делает применение материала возможным в помещениях с очень высокой проходимостью (рестораны, отели, магазины, офисы), где требуется провести быстрый ремонт. Масло дает возможность проведение ремонтов с вводом в эксплуатацию без ограничений по механическим и химическим нагрузкам, после высыхания поверхности в течении ночи. Более плотная структура материала, пропитывая верхний слой паркета позволяет создать поверхность с более сильным водо-и грязеотталкивающим эффектом по сравнению с 1-к маслами.

## ГОДИТСЯ ДЛЯ:

- ▶ Прошлифованных паркетных и деревянных полов
- ▶ Для паркета на полах с подогревом



## СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА :

- ▶ Очень хорошая устойчивость к механическим и химическим нагрузкам
- ▶ Подчеркивает цвет и структуру дерева, создает шелковисто-глянцевый оттенок
- ▶ Коэффициент трения скольжения R10/DIN 51130
- ▶ DIN 53160 (стойкость к слюне и поту)
- ▶ EN 71-3 (пригодно для покрытия детских игрушек )
- ▶ Не содержит растворителя, 100% сухой остаток
- ▶ GISCODE Ö10/DD+ Не содержащее растворителя масла/воск с содержащим изоцианат отвердителем, не содержит оксим.
- ▶ EMICODE EC 1 / с очень низкой эмиссией

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Вид упаковки:	жестяная канистра + пластиковая канистра
Расфасовка:	0,91 + 0,09 л и 2,5 + 0,25 л
Гарант. срок хранения:	не менее 12 месяцев
Соотношение замеса:	10 : 1
Расход на слой:	ок. 25 – 50 мл/м <sup>2</sup>
Данные по расходу:	
Температура при работе:	18-25°C и 35-65% относительной влажности воздуха
Время для работы после замеса:	ок. 1,5 - 2 часа*
Готовность к дальнейшей работе:	через ок. 10 - 30 минут*
Готовность к нагрузке:	через ок. 12 часов*
Готовность к уборке:	через ок. 12 часов*

\*При 20 °C и 50 % относительной влажности воздуха



## ПОРЯДОК РАБОТЫ:

1. Обе емкости должны быть доведены до рекомендуемой температуры (20°C) и хорошо промешаны.
2. MAGIC OIL 2K ORIGINAL смешать с отверждающими компонентами и равномерно нанести с помощью шпателя PALLMANN FLÄCHENSPACHTEL/TROWEL.
3. Через 10-30 минут после нанесения удалить избыток материала бежевым падом PALLMANN REINIGUNGPAD BEIGE/CLEANING PAD BEIGE.
4. Сразу после прохода бежевым падом 1-го слоя сразу нанести 2-ой слой MAGIC OIL 2K ORIGINAL. После этого сразу, но не позднее 30 минут после нанесения 2-слоя снова удалить излишки бежевым падом PALLMANN REINIGUNGPAD BEIGE/CLEANING PAD BEIGE и заполировать белым падом PALLMANN REINIGUNGPAD WEISS/CLEANING PAD WHITE. Излишков материала не должно оставаться на поверхности.
5. Примерно через 20 минут поверхность еще раз заполировать белым падом PALLMANN REINIGUNGPAD WEISS/CLEANING PAD WHITE для придания однородности.
6. По причине различной впитываемости различных деревянных поверхностей допускается нанесение 3-го слоя на следующий день. Рекомендуется наносить столько масла, сколько дерево в состоянии впитать.
7. Инструменты после работы очистить специальной тканью UZIN CLEAN BOX.

## ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ ПО УТИЛИЗАЦИИ:

Шлифовальная пыль, пропитанная подобными оксидативно отверждающимися маслами является самовоспламеняющейся. Опасность пожара! После завершения шлифовальных работ всю шлифовальную пыль смочить водой и поместить в плотно закрытый контейнер!

При контакте продукта с падами или текстильными материалами есть опасность самовозгорания. Поэтому пропитанные тряпки, пады и т.п. смочить водой и хранить / утилизировать в плотно закрытом контейнере

## ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЕ:

- ▶ Идеальные условия для работы при температуре 18-25 °C и относительной влажности воздуха >35% и <65%. Низкие температуры и высокая влажность воздуха увеличивают время высыхания, а высокие температуры и низкая влажность воздуха, напротив, уменьшают время высыхания.
- ▶ Многие экзотические сорта дерева, напр. тик, ипе лапачо, мореное дерево, а также венге и хвойные породы деревьев - содержат в себе вещества (т.н. ингибиторы, смолы или минеральные отложения), которые ведут к значительным замедлениям при высыхании, нарушению смачивания или к изменению цвета. Исходя из многообразия и различных свойств этих сортов дерева следует выяснить их пригодность к покрытию лаком или обработке маслом а также провести предварительный тест).
- ▶ После добавки отвердителя канистру плотно не закрывать – опасность разрыва.
- ▶ Оригинальная тара может храниться на сухом складе не менее 12 месяцев. Защищать от мороза и не допускать повышения температуры выше 40°C.
- ▶ После добавления затвердителей емкости не закрывать плотно – опасность разрыва!
- ▶ Как шпаклевка для заделки швов должна использоваться шпаклевка PALLMANN.
- ▶ При паркете или доске со швами или с фазкой рекомендуется техническая консультация.
- ▶ На древесной брусчатке расход продукта может сильно увеличиться (примерно 140мл/м<sup>2</sup> –масло наносить только валиком), при этом время высыхания деревянного составит не менее 72 часов.
- ▶ Нагружать поверхность можно не ранее чем через 12 часов после полировки.
- ▶ На паркетные полы с тиснением (брашировкой) наносить масло точно и сразу равномерно распределять тонким слоем бежевым падом PALLMANN REINIGUNGPAD BEIGE/CLEANING PAD BEIGE и заполировать белым падом PALLMANN REINIGUNGPAD WEISS/CLEANING PAD WHITE. Излишков материала не должно оставаться на поверхности.
- ▶ Для тонировки паркета MAGIC OIL 2K ORIGINAL наносится на тонирующий грунт PALL-X 333 C COLOR CONCENTRATE добавкой красителя PALL-X 333 C COLOR CONCENTRATE.
- ▶ Нагружать поверхность можно не ранее, чем через 12 часов после располировки.
- ▶ Промасляные паркетные поверхности не должны накрываться в течении первых 12 часов после нанесения MAGIC OIL 2K ORIGINAL.
- ▶ Регулярный уход и очистку можно проводить не ранее чем через 12 часов.
- ▶ Для увеличения срока эксплуатации полов мы рекомендуем регулярный уход средствами PALLMANN MAGIC OIL CARE и регулярную очистку средствами PALLMANN NEUTRALREINIGER/CLEAN. Частота ухода и очистки приводится в рекомендации по уходу за пропитанными деревянными полами.
- ▶ Масла имеют склонность при недостатке света желтеть или темнеть.
- ▶ При работах учитывать следующие нормы и правила DIN 18365 «Паркетные работы» и DIN 18365 «Работы с напольными покрытиями».

## **ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:**

GISCODE Ö10/DD+ Не содержащие растворителя масла/воск с содержащим изоцианат отвердителем, не содержит оксим. Компонент А: не воспламеняющийся, однако следует учитывать опасность самовозгорания (см. „Важное указание”). Компонент В: не воспламеняется. Содержит преполимеризованные изоцианаты. Вреден при вдыхании. Может вызывать аллергические кожные реакции. Может раздражать дыхательные пути. Оба компонента: обеспечить достаточную вентиляцию во время и после обработки, использовать защитный крем для кожи и защитные перчатки/защитные очки. Избегать контакта с глазами и кожей. При попадании в глаза немедленно тщательно промыть водой и обратиться к врачу. При попадании на кожу немедленно промыть большим количеством воды с мылом. Соблюдать, в частности: указания на опасность/указания по технике безопасности на этикетке упаковки, паспорт безопасности.

## **УСТРАНЕНИЕ ОТХОДОВ:**

По возможности собрать остатки продукта и повторно использовать. Не допускать попадания в канализацию, водоемы или почву. Пустые, вычищенные упаковки без остатков и капель продукта подлежат переработке. Емкости с незатвердевшим содержимым, а также сам жидкие остатки продукта являются особым мусором. Емкости с затвердевшими остатками продукта являются строительным мусором.