



PAVI-CRYL

ПРОТИВОПЫЛЬНЫЙ ГРУНТ С ОЧЕНЬ ВЫСОКОЙ ПРОНИКАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ

Противопыльный водно-дисперсионный грунт, предназначенный для пыльных или крошащихся стяжек, цементных выравнивающих стяжек или ангидритных стяжек. **Продукт подходит для использования как с однокомпонентными силановыми, так и с двухкомпонентными эпоксидно-полиуретановыми или полиуретановыми реактивными клеями.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Однокомпонентный, на водной основе
- Готов к применению
- Противопыльный грунт для цементных стяжек
- Для внутренних работ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Традиционные цементные стяжки
- Ангидритные (гипсовые) стяжки
- Основания с системой подогрева или охлаждения

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

- На непитьяющих основаниях (стекло, мрамор, плитка и т.д.)
- На поверхностях, подверженных постоянному капиллярному поднятию влаги и не защищенных паронепроницаемым барьером

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (при нормальных условиях):

Внешний вид:	Жидкость молочного цвета
Вязкость, Форд 4, при 20 °C (секунды):	10–12
В сухом виде (%):	13,5–15,5
Расход: (г/м ²):	100–150
Время обрабатываемости (минут):	5–20
Температура нанесения (°C):	от +15 до +25
Ввод в эксплуатацию (суток):	1–3
Затвердевание пленки (часов):	3–5
Нанесение / инструменты:	Валик, кисть
Очистка инструмента:	Водой, пока продукт еще не высох
Срок хранения (мес.): при температуре выше +5 °C	12
Информация об утилизации:	Утилизировать в соответствии с действующими местными и национальными нормами
Упаковка:	10 Кг
Рекомендации по применению:	Не допускается использование во влажных помещениях Боится мороза Всегда использовать надлежащие средства индивидуальной защиты Соблюдать указания Технического паспорта и Паспорта безопасности продукта Перед нанесением выдержать продукт в помещении при температуре 20 °C

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Обязательно проверить влажность основания инструментальным методом. Основание должно не содержать влаги, быть прочным, очищенным от отслоений, таких как известь, остатки пыли, масла или воска.

НАНЕСЕНИЕ:

Перед применением выдержать продукт в помещении при температуре 20 °C. Продукт готов к использованию. Равномерно нанести на основание валиком или кистью, избегая образования скоплений продукта. Обязательно измерить влажность стяжки перед приклеиванием < 2 % (< 0,5 % ангидрит).

Температура окружающей среды должна быть в пределах от 15 до 25 °C, относительная влажность не должна превышать 75 %. Всегда использовать надлежащие средства индивидуальной защиты. Соблюдать указания инструкции и паспорта безопасности продукта.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Категорически избегать скоплений продукта, которые могут повлиять на адгезию нанесенных сверху клеев.

ПИКТОГРАММЫ ОПАСНОСТИ:

-- -- --