

Технический паспорт изделия 3-слойная инженерная (паркетная) доска тип «Венгерская ёлочка»

1. Общие сведения и описание конструкции

Наименование продукта	3-слойная инженерная (паркетная) доска тип «Венгерская ёлочка» с профилем шип-паз
Назначение	Устройство полов в соответствующих жилых и общественных помещениях
Конструкция	3-слойная
Тип соединения	Шип-паз
Условия хранения, установки и эксплуатации	Относительная влажность воздуха 40–65 % при температуре не менее 18 °C

2. Номинальные размеры и допуски

Наименование параметров	Номинальные размеры, мм	Допуски, мм
Ширина	110,00; 140,00	±0,2
Длина	757	±0,2
Толщина	12,5; 16,00	±0,2
Фаска	1(1)	±0,15

Примечание: Величина фаски, а также ее равномерность зависят от степени браша: при увеличении степени браша размер фаски уменьшается, а ее неравномерность по длине кромки увеличивается.

3. Допустимые отклонения по кривизне

Наименование параметров	Допустимые отклонения
Перпендикулярность смежных кромок	0,2 % от ширины
Поперечная кривизна (выпуклость, вогнутость)	0,2 % от ширины
Продольная кривизна (выпуклость, вогнутость)	0,5 % от длины
Продольная кривизна по кромке	0,1 % от длины

4. Требования к сортировке и порокам древесины

Пороки среднего слоя, а также пороки на обратной стороне паркетных изделий, независимо от сортировки, не нормируются и не учитываются. **Вариация цвета** определяется как неизмеряемая характеристика различий цвета текстуры зрелой древесины, при этом контрастные сучки и реставрированные пороки не учитываются.

4.1. Сортировка Селект

Наименование пороков древесины	Требования для сортировки «Селект»
Вариация цвета и тона	Допускается незначительная
Заболонь	Допускается неконтрастная до 5% от поставляемого объема
Сучки	Допускаются здоровые диаметром до 2 мм ; выпавшие диаметром до 5 мм. Трешины и отверстия от выпавших сучков заполняются реставрационным материалом.
Трещины	Допускаются шириной не более 0,3 мм и длиной до 50 мм, заполненные реставрационным материалом
Червоточины	Допускаются отреставрированные
Реставрационный материал	Допускается незначительная просадка на заделанных пороках
Сердцевинные лучи / Вид распила	Допускаются без ограничений / Не нормируется

4.2. Сортировка Натур

Наименование пороков древесины	Требования для сортировки «Натур»
Вариация цвета и тона	Допускается незначительная
Заболонь	Допускается неконтрастная до 10% от поставляемого объема
Сучки	Допускаются диаметром до 50 мм . Трешины и отверстия от выпавших сучков заполняются реставрационным материалом.
Трещины	Допускаются длиной до 20 см, заполненные реставрационным материалом
Прорость	Допускается после реставрации размером до 40*5 мм
Реставрационный материал	Допускается просадка на заделанных пороках древесины после браша
Сердцевинные лучи / Вид распила	Допускаются без ограничений / Не нормируется
Червоточины	Допускаются отреставрированные

4.3. Сортировка Рустик

Наименование пороков древесины	Требования для сортировки «Рустик»
Вариация цвета и тона	Допускается без ограничений
Заболонь	Допускается без ограничений

Сучки	Допускаются крупные диаметром выше 50 мм . Трещины и отверстия от выпавших сучков заполняются реставрационным материалом.
Трещины	Допускаются широкие длиной выше 20 см , заполненные реставрационным материалом; допускаются небольшие незаделанные трещины, подчеркивающие естественную структуру древесины.
Прорость	Допускается крупная отреставрированная
Реставрационный материал	Допускается просадка на заделанных пороках древесины после браша; возможно незначительное выпадение шпатлёвки на концах трещины при выполнении браша.
Сердцевинные лучи / Вид распила	Допускаются без ограничений / Не нормируется
Червоточины	Допускаются отреставрированные

5. Прочие условия и приемка продукта

- Заявление о несоответствиях:** Требования в отношении несоответствий (видимых невооруженным глазом) и сортировки могут быть заявлены **только до установки**.
- Условия для заявления:** Продукт, по которому заявлены требования, должен соответствовать следующим условиям:
 - Заявление сделано в отношении того же количества, в котором продукт был приобретен.
 - Неустановленный продукт не был в эксплуатации, не подвергался изменениям (например, подрезка, шлифовка, обработка химическими средствами) и не подвергался воздействию влаги.
 - Сохранен товарный вид (отсутствие механических повреждений, загрязнений, выцветания и т.п.).
- Определение дефекта:** Дефектами (несоответствием качества) признаются только неустранимые несоответствия (пороки), которые:
 - видны невооруженным глазом с высоты человеческого роста при естественном освещении;
 - не подлежат реставрации, выторцовке (подрезке), подсортировке;
 - не устраняются прижатием или дополнительной фиксацией при установке.
- Подсортировка:** С целью объективной оценки несоответствий и их дефектовки необходимо производить подсортировку продукта до установки.
- Соответствие партии:** Партия считается соответствующей заводским требованиям (условиям договора), если объем изделий с дефектами **меньше либо равен 4 % от партии**.
- Приемка:** Продукция считается принятой покупателем (укладчиком) на соответствие заводским требованиям (условиям договора) в момент **первого её закрепления** (на фиксатор: клей, гвозди и т.п.).