LEGEND

Технический паспорт изделия 3-слойная инженерная (паркетная) доска тип «Палуба»

---

1. Общие сведения и описание конструкции

Наименование продукта	**3-слойная инженерная (паркетная) доска тип «Палуба» с профилем шип-паз**
Назначение	Устройство полов в соответствующих жилых и общественных помещениях
Конструкция	3-слойная
Тип соединения	Шип-паз
Условия хранения, установки и эксплуатации	Относительная влажность воздуха 40–65 % при температуре не менее 18 °C

---

2. Номинальные размеры и допуски

Наименование параметров	Номинальные размеры, мм	Допуски, мм
Ширина	**110,00; 140,00; 190,00; 300,00**	±0,2
Длина	**764...2200; 1400…2800**	----
Толщина	**12,5; 16,00**	±0,2
Фаска	**1**	±0,15

Примечание: Величина фаски, а также ее равномерность зависят от степени браша: при увеличении степени браша размер фаски уменьшается, а ее неравномерность по длине кромки увеличивается.

---

3. Допустимые отклонения по кривизне

Наименование параметров	Допустимые отклонения
Перпендикулярность смежных кромок	0,2 % от ширины
Поперечная кривизна (выпуклость, вогнутость)	0,2 % от ширины
Продольная кривизна (выпуклость, вогнутость)	0,5 % от длины
Продольная кривизна по кромке	0,1 % от длины

---

4. Требования к сортировке и порокам древесины

Пороки среднего слоя, а также пороки на оборотной стороне паркетных изделий, независимо от сортировки, не нормируются и не учитываются. **Вариация цвета** определяется как неизмеряемая характеристика различий цвета текстуры зрелой древесины, при этом контрастные сучки и реставрированные пороки не учитываются.

4.1. Сортировка Отборная

Наименование пороков древесины	**Требования для сортировки «Отборная»**
Вариация цвета и тона	Допускается незначительная
Заболонь	Допускается неконтрастная до 5% от поставляемого объёма
Сучки	Допускаются **здоровые диаметром до 2 мм**; выпавшие диаметром до 5 мм. Трещины и отверстия от выпавших сучков заполняются реставрационным материалом.
Трещины	Допускаются шириной не более 0,3 мм и длиной до 50 мм, заполненные реставрационным материалом
Червоточины	Допускаются отреставрированные
Реставрационный материал	Допускается незначительная просадка на заделанных пороках
Сердцевинные лучи / Вид распила	Допускаются без ограничений / Не нормируется

4.2. Сортировка Натуральная

Наименование пороков древесины	**Требования для сортировки «Натуральная»**
Вариация цвета и тона	Допускается незначительная
Заболонь	Допускается неконтрастная до 10% от поставляемого объёма
Сучки	Допускаются **диаметром до 50 мм**. Трещины и отверстия от выпавших сучков заполняются реставрационным материалом.
Трещины	Допускаются длиной до 20 см, заполненные реставрационным материалом
Прорость	Допускается после реставрации размером до 40*5 мм
Реставрационный материал	Допускается просадка на заделанных пороках древесины после браша
Сердцевинные лучи / Вид распила	Допускаются без ограничений / Не нормируется
Червоточины	Допускаются отреставрированные

4.3. Сортировка Рустикальная

Наименование пороков древесины	**Требования для сортировки «Рустикальная»**
Вариация цвета и тона	Допускается **без ограничений**
Заболонь	Допускается **без ограничений**

Сучки	Допускаются **крупные диаметром выше 50 мм**. Трещины и отверстия от выпавших сучков заполняются реставрационным материалом.
Трещины	Допускаются **широкие длиной выше 20 см**, заполненные реставрационным материалом; допускаются небольшие незаделанные трещины, подчеркивающие естественную структуру древесины.
Прорость	Допускается крупная отреставрированная
Реставрационный материал	Допускается просадка на заделанных пороках древесины после браша; возможно незначительное выпадение шпатлёвки на концах трещины при выполнении браша.
Сердцевинные лучи / Вид распила	Допускаются без ограничений / Не нормируется
Червоточины	Допускаются отреставрированные

---

5. Прочие условия и приемка продукта

1. **Заявление о несоответствиях:** Требования в отношении несоответствий (видимых невооруженным глазом) и сортировки могут быть заявлены **только до установки**.
2. **Условия для заявления:** Продукт, по которому заявлены требования, должен соответствовать следующим условиям:
    - Заявление сделано в отношении того же количества, в котором продукт был приобретен.
    - Неустановленный продукт не был в эксплуатации, не подвергался изменениям (например, подрезка, шлифовка, обработка химическими средствами) и не подвергался воздействию влаги.
    - Сохранен товарный вид (отсутствие механических повреждений, загрязнений, выцветания и т.п.).
3. **Определение дефекта:** Дефектами (несоответствием качества) признаются только неустранимые несоответствия (пороки), которые:
    - видны невооруженным глазом с высоты человеческого роста при естественном освещении;
    - не подлежат реставрации, выторцовке (подрезке), подсортировке;
    - не устраняются прижатием или дополнительной фиксацией при установке.

4. **Подсортировка:** С целью объективной оценки несоответствий и их дефектовки необходимо производить подсортировку продукта до установки.
5. **Соответствие партии:** Партия считается соответствующей заводским требованиям (условиям договора), если объем изделий с дефектами **меньше, либо равен 4 % от партии**.
6. **Приемка:** Продукция считается принятой покупателем (укладчиком) на соответствие заводским требованиям (условиям договора) в момент **первого её закрепления** (на фиксатор: клей, гвозди и т.п.).