LEGEND

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ на 3-слойную инженерную (паркетную) доску типа «Французская ёлка»

I. Общие сведения о продукте

Параметр	Значение
Наименование продукта	3-слойная инженерная (паркетная) доска типа «Французская ёлка»
Конструкция	3-слойная
Профиль / Тип соединения	Шип-паз (серийное производство)
Назначение продукта	Для устройства полов в соответствующих жилых и общественных помещениях
Заводская влажность древесины	6–8 % (номинальные размеры и предельные отклонения установлены при данной влажности)
Условия хранения, установки и эксплуатации	40–65 % относительной влажности воздуха при температуре не менее 18 °C

II. Номинальные размеры и предельные отклонения

Наименование параметров	Номинальные размеры	Допуски, мм
Ширина, мм	**110,00**	±0,2
Длина, мм	565,00	±0,1
Угол запила α =°	45°	±0,2
Толщина, мм	16,00	±0,2
Фаска, мм	1	±0,15

Примечание о фаске: Величина фаски, а также ее равномерность зависят от степени браша: с увеличением степени браша размер фаски уменьшается, а ее неравномерность по длине кромки увеличивается.

III. Отклонения по кривизне

Наименование параметров	Допустимые отклонения
Поперечная кривизна (выпуклость, вогнутость)	0,2 % от ширины
Продольная кривизна (выпуклость, вогнутость)	0,5 % от длины
Продольная кривизна по кромке	0,1 % от длины

IV. Требования сортировки

Продукт имеет два типа сортировки: Отборная и Натуральная.

4.1 Сортировка Отборная

Наименование пороков древесины	Требования
Вариация цвета и тона	допускается незначительная
Заболонь	допускается неконтрастная до 5% от поставляемого объёма
Вид распила волокон	не нормируется
Сердцевинные лучи	допускаются без ограничений
Сучки	допускаются здоровые диаметром до 2мм, и выпавшие диаметром до 5мм; трещины и отверстия от выпавших сучков заполняются реставрационным материалом
Трещины	Допускаются шириной не более 0,3 мм и длинной до 50мм, заполненные реставрационным материалом
Червоточины	Допускаются отреставрированные
Реставрационный материал	Допускается незначительная просадка реставрационного материала на заделанных пороках древесины

4.2 Сортировка Натуральная

Наименование пороков древесины	Требования
Вариация цвета и тона(1)	допускается
Заболонь	допускается неконтрастная до 10% от поставляемого объёма
Вид распила волокон	не нормируется
Сердцевинные лучи	допускаются без ограничений
Сучки	допускаются диаметром до 50мм; трещины и отверстия от выпавших сучков заполняются реставрационным материалом
Трещины	допускаются длинной до 20 см, заполненные реставрационным материалом
Червоточины (круглые, в виде полосок)	допускаются отреставрированные
Прорость	допускается после реставрации размером до 50*5мм
Реставрационный материал	допускается просадка реставрационного материала после браша, на заделанных пороках древесины

Примечание к сортировке: Вариация цвета — неизмеряемая характеристика различий цвета текстуры зрелой древесины (исключая заболонь) без учета контрастных сучков и реставрированных пороков. Пороки среднего слоя, а также пороки на оборотной стороне паркетных изделий независимо от сортировки не учитываются и не нормируются.

V. Прочие условия и приемка продукции

1. **Дефекты (несоответствие качества)** признаются только в отношении неустранимых несоответствий (пороков), которые:
    - видны невооруженным глазом с высоты человеческого роста при естественном освещении;
    - не подлежат реставрации, выторцовке (подрезке), подсортировке;

    - не устраняются прижатием или дополнительной фиксацией при установке и др.
2. Для объективной оценки несоответствий и их дефектовки до установки **следует производить подсортировку продукта**.
3. Партия считается соответствующей заводским требованиям (условиям договора), если **объем изделий с дефектами меньше либо равен 4 % от партии**.
4. **Приемка продукта:** Продукция считается принятой покупателем (укладчиком) на соответствие заводским требованиям (условиям договора) при **первом её закреплении (на фиксатор: клей, гвозди и т.п.)**.
5. **Условия предъявления требований по сортировке:** Требования в отношении сортировки и несоответствий, видимых невооруженным глазом, могут быть заявлены только до установки, если одновременно соблюдены следующие условия:
    - требование заявлено в отношении того же количества, в котором продукт приобретен;
    - не установленный продукт не был в эксплуатации, не подвергался изменениям (подрезка, шлифовка, обработка химическими средствами и т.п.), не подвергался воздействию влаги;
    - сохранен товарный вид (отсутствуют механические повреждения, загрязнения, выцветание и т.п.).