

**Technisches Merkblatt****BergerPrimer<sup>®</sup> D5**

<b>Описание</b>	1-компонентная грунтовка на основе высококачественных дисперсий искусственных смол. Не содержит растворителей и готова к применению! Специально разработана для грунтовки сильно впитывающих, минеральных основ в комбинации с BergerBond D1 и D1S.	
<b>Технические данные</b>	Пропорция смешения: Giscode: D1 Ecode: EC1 Пригодна к дальнейшей работе через: Время вентиляции: Пригодность для теплых полов:	не нужна, так как продукт готов к применению  1-16 часов не существует да
	Все данные - при условии нормального микроклимата в помещении (23°C и 50% относительной влажности воздуха). Отклонение от этих условий влечет за собой изменение указанных временных параметров!	
<b>Особые примечания</b>	Не наносить BergerPrimer D5 при температуре ниже +15°C или выше 65% относительной влажности воздуха. В холодное время года перед началом работ рекомендуется акклиматизировать клей и паркет до одинаковой температуры.	
<b>Применение</b>	Применять BergerPrimer D5 в неразбавленном виде.  При нанесении грунтовки валиком (Berger-Seidle Nylon-Rolle - нейлоновый валик) или кистью обращать внимание на равномерное нанесение. Избегать образования лужиц.	
<b>Расход</b>	100 – 150 г на квадратный метр.	
<b>Основа</b>	Основа должна быть чистой (без загрязнений), сухой (полностью просохшей!), прочной, ровной и не иметь трещин. Соответствие требованиям нормы DIN 18356 «Паркетные работы» должно быть выполнено.  При применении на ангидридную- и самовыравнивающуюся ангидридную стяжки с последующим шпаклеванием цементосодержащей шпаклевочной массой надо выдерживать время высыхания в течение минимум 24 часов.	
<b>Хранение / транспортировка</b>	Сохраняется в течение минимум 12 месяцев со дня поставки в оригинальной упаковке при транспортировке и хранении в прохладной и сухой среде. Беречь от мороза!	
<b>Ссылка</b>	Следующие рубрики сборника листов нашей технической информации являются составной частью данного Листа технической информации: - Общие указания по использованию клеевых продуктов - Маркировка и техника безопасности (Листок по безопасности) - Рекомендации по укладке от производителя паркета и действующие нормы	

Состояние на 12/09