

BergerBond P2X

Описание	2-компонентный клей на основе высококачественного полиуретанового сырья, пригоден для прочного приклеивания лампаркета 10 мм, паркетной мозаики, массивного штучного паркета и многослойной паркетной доски. Пригоден также для приклеивания большинства экзотических пород древесины, и торцового (RE) паркета. Наилучшим образом пригоден также для приклеивания чувствительных к влаге пород древесины, таких как бук, клен и ясень, так как имеет свойство быть «свободным от разбухания и деформаций». BergerBond P2X не содержит растворителей, не содержит воды и выдерживает нагрузку легкой офисной мебели (стулья и кресла на роликах).
Технические данные	Пропорция смешения: 8 : 1 по весу Giscode: RU1 Время укладки: 35 - 40 минут Время, по истечении которого можно ходить на полу: 4 - 6 часов Время, по истечении которого можно провести следующие работы: 12 часов Конечная твердость: 48 часа Время вентиляции: не существует Пригоден для теплых полов: да При условии нормального микроклимата в помещении (+23°C при 50% относительной влажности воздуха). Отклонение от условий нормального микроклимата влечет за собой изменение указанных параметров!
Особые примечания	Не наносить BergerBond P2X при температуре ниже +15°C или выше 65% относительной влажности воздуха. В холодное время года рекомендуется перед работой дать клею и паркету принять одинаковую температуру.
Применение	Хорошо смешать компоненты А и В между собой и размешивать минимум в течение 3 минут при помощи подходящего электрического смесителя. Процесс смешивания завершен, когда достигнут равномерный цвет. После этого BergerBond P2X может наноситься подходящим шпателем равномерно на основу. Не наносить более 1 м ² . Паркет сразу укладывается и хорошо прижимается. Обращать внимание на то, чтобы нижняя часть паркета хорошо связывалась с клеем. Повторять швы растяжения несущей конструкции.
Расход	800 – 1.300 г на квадратный метр. В зависимости от размера зубцов шпателя, вида паркета и основы.
Основа	Основа должна быть чистой (без загрязнений), сухой (полностью просохшей!), прочной, ровной и не иметь трещин. Соответствие требованиям нормы DIN 18356 «Паркетные работы» или норме DIN 18367 «Работы по торцовому паркету» должно быть выполнено. BergerBond P2X можно комбинировать с BergerPrimer P и BergerPrimer E. При существовании опасности восходящей влаги необходимо удостовериться в том, что были учтены предписания герметизации от влаги. При теплых полах и интенсивно впитывающих основах, таких как ангидридная- или магнезитовая стяжки, надо проверить необходима-ли грунтовка с помощью BergerPrimer P. Убедиться в достаточном высыхании Primer.
Хранение / транспортировка	Сохраняется минимум в течение 12 месяцев со дня производства в оригинальной упаковке при транспортировке и хранении в прохладной и сухой среде. Беречь от мороза.

Технический листок

Ссылка

Следующие рубрики сборника листов нашей технической информации являются составной частью данного Листка технической информации:

- Общие указания по использованию клеевых продуктов
- Маркировка и техника безопасности (Листок по безопасности)
- Рекомендации по укладке от производителя паркета и действующие нормы

Состояние на 11/12