



РУССКИЙ

PAVILAST K31

СМОЛА ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ВОДНОДИСПЕРСИОННАЯ
Фиксатив воднодисперсионный на основе синтетической смолы для упрочнения стяжек или сыпучих стен. Для приклеивания всегда использовать исключительно виниловые или акриловые клеи нашего производства.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Всегда проверять влагосодержание основания с помощью специальных инструментов. Основание должно быть плотным, сухим, чистым, не допускается наличие остатков настенной краски, пыли, воска и т.п.

ПРИМЕНЕНИЕ.

Перед применением дать продукту нагреться до температуры окружающей среды 20°C. Разбавить 1 кг продукта 7 – 10 литрами чистой воды (в зависимости от впитывающей способности основания) и перемешать до получения однородной массы. Обильно нанести на основание валиком или кистью. Всегда измерять влагосодержание перед промазкой клеем <2% (<0.5% ангидрит). Температура окружающей среды должна быть от 15 до 25°C, относительная влажность не должна превышать 75%. Всегда использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. Всегда следовать указаниям технической карты и карты безопасности.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Применяется в качестве ускорителя сцепляемости для шпаклевки с помощью PAVILAST R (см. техническую карту).



Выравнивающие
Материалы
Праймеры И
Добавки



ADESIV s.r.l. – Sede amministrativa e operativa: Via delle Rose, 31 – Sede legale: Via S. Patrizio, 33 – 36061 Bassano del Grappa (VI) – ITALY
Tel.: +39(0)424-566 406 – Fax: +39(0)424-566 473 – Sito: www.adesiv.it – E-mail: info@adesiv.it



The company complies to quality management system standard UNI EN ISO – 9001:2008 certified by SGS Italia S.p.A., certificate no. IT07/0491.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (в кондиционном состоянии):

Внешний вид:	Густая жидкость
вязкость (при 20°C; по Брукфилду):	2000 – 3000
Сухость (%):	48 – 50
расход (г/м ²):	100 – 200 (разбавленный)
Время работоспособности (минуты)	15 – 20
Температура применения (°C):	+15 – +25
Окончательное затвердевание (дни)	5 – 7
Затвердевание пленки (часы)	24 – 48 часов (в зависимости от использования и толщины слоя)
Нанесение /инструменты:	Валик, кисть
Чистка инструментов:	Вода, для удаления свежих остатков продукта
Срок хранения на складе (месяцы):	6
Температура хранения от +5°C до +25°C	
Информация по переработке	Выполнять переработку в соответствии с местными и национальными нормативами .
Расфасовка	Ведро по 10 кг
Ограничения в применении:	Не использовать для сырых помещений. Не допускать замерзания. Всегда использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. Перед использованием дать нагреться продукту до 20°C.

ПРИМЕЧАНИЕ

ADESIV srl гарантирует, что информация, представленная в карте, соответствует последним достижениям и уровню науки и техники; но все же не несет ответственности за возможные последствия их применения в несоответствующих условиях применения и в отсутствие внешнего контроля. Рекомендуется всегда проверять пригодность продукта в каждом отдельном случае.



ADESIV s.r.l. – Sede amministrativa e operativa: Via delle Rose, 31 – Sede legale: Via S. Patrizio, 33 – 36061 Bassano del Grappa (VI) – ITALY
Tel.: +39(0)424-566 406 – Fax: +39(0)424-566 473 – Sito: www.adesiv.it – E-mail: info@adesiv.it



The company complies to quality management system standard UNI EN ISO – 9001:2008 certified by SGS Italia S.p.A., certificate no. IT07/0491.

Настоящий вкладыш аннулируется и замещается каждым последующим.



ADESIV s.r.l. – Sede amministrativa e operativa: Via delle Rose, 31 – Sede legale: Via S. Patrizio, 33 – 36061 Bassano del Grappa (VI) – ITALY
Tel.: +39(0)424-566 406 – Fax: +39(0)424-566 473 – Sito: www.adesiv.it – E-mail: info@adesiv.it



The company complies to quality management system standard UNI EN ISO – 9001:2008 certified by SGS Italia S.p.A., certificate no. IT07/0491.