

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



**ЛАК ПАРКЕТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ COSWICK F31 HIGH TRAFFIC & SPORT**

### ПРЕИМУЩЕСТВА :

- Отличная устойчивость к износу, истиранию и царапинам
- Отличная химическая стойкость к бытовым загрязнителям
- Нетоксичен
- Водный состав без растворителей
- Пожаровзрывобезопасен

### СОСТАВ :

Вода, полиуретановая дисперсия, пленкообразователь, функциональные добавки

Соответствует требованиям ТУ ВУ 101040134.004-2015 и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям ТС

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ :

Лак паркетный «Coswick F31 HIGH TRAFFIC & SPORT» полиуретановый двухкомпонентный на водной основе представляет собой водную дисперсию высокопрочных полиуретановых полимеров и функциональных добавок.

Лак «Coswick F31 HIGH TRAFFIC & SPORT» применяется для покрытия паркетных, пробковых и деревянных полов любых пород древесины внутри помещений с повышенной интенсивностью эксплуатации, спортивных залах и помещениях общественного назначения.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ :

Компонент:	A + B		A + B		A + B		A + B	
Артикул:	4890-021000	4910-020000	4900-021000	4920-020000	4890-022000	4910-020000	4900-022000	4920-020000
Масса нетто:	Канистра 4,5 кг	Бутылка 0,5 кг	Канистра 9,0 кг	Бутылка 1,0 кг	Канистра 4,5 кг	Бутылка 0,5 кг	Канистра 9,0 кг	Бутылка 1,0 кг
Блеск:	Полуматовый		Полуматовый		Матовый		Матовый	
Расход:	100 – 120 г/м <sup>2</sup> на каждый слой							
Плотность:	1,1 г/см <sup>3</sup>							
Степень готовности к работе:	Требует смешивания компонентов: компонент А – 9 частей, компонент В – 1 часть							
Время высыхания:	Готовность к шлифовке/нанесению нового слоя – 2 – 4 часа. Легкая нагрузка – 24 часа. Полная нагрузка – 7 дней. В течение первых 7 дней не рекомендуется укладывать на пол ковры, устанавливать мебель и использовать моющие средства.							
Срок годности:	12 месяцев							

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ :

#### Подготовительные работы:

1. Поверхность очистить от пыли и загрязнений, исключить присутствие масел и восков во избежание образования дефектов покрытия. Произвести шлифовку поверхности абразивом с зернистостью 120 – 150. Удалить пыль.
2. Для достижения ровного покрытия и улучшения адгезионных свойств рекомендуется использовать грунтовку паркетную акриловую на водной основе «Coswick F01 PRIME».
3. После высыхания слоя грунтовки осуществить шлифовку поверхности абразивом с зернистостью 120 – 150. Удалить пыль.

**Внимание!** Рекомендуемые климатические условия в помещении: температура от плюс 18 °С до плюс 25 °С и относительная влажность воздуха 40 – 60 %. Высокая температура и низкая влажность сокращают, а низкая температура и высокая влажность увеличивают время высыхания лака. Минимальная температура применения лака плюс 15 °С.

#### Нанесение:

**Внимание!** Перед использованием компоненты лака необходимо взболтать. Смешать компоненты лака в следующей пропорции: компонент А – 9 частей, компонент В – 1 часть. Тщательно перемешать путём интенсивного встряхивания. Время перемешивания – 1 минута. Вставить фильтр. Готовая смесь пригодна для использования в течение 4 часов.

1. Наносить специальным валиком для водных материалов либо кистью. Равномерно распределить лак по поверхности, предупреждая его скопления.
2. Осуществить шлифовку промежуточных слоев.

# ЛАК ПАРКЕТНЫЙ COSWICK F31 HIGH TRAFFIC & SPORT

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ :

#### При использовании грунтовки:

1 слой грунтовки паркетной акриловой на водной основе «Coswick F01 PRIME» и 2 слоя лака «Coswick F31 HIGH TRAFFIC & SPORT».

#### При лакировании без грунтовки:

3 слоя лака «Coswick F31 HIGH TRAFFIC & SPORT».

### ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА :

Рабочий инструмент легко отмывается водой. Остатки засохшего лака удаляются ацетоном.

### СРОК ГОДНОСТИ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ :

12 месяцев. Хранить в сухом прохладном месте с плотно закрытой крышкой, температура хранения и транспортировки от плюс 5 °С до плюс 25 °С, беречь от мороза.

### ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ :

Использовать только в соответствии с назначением. Избегать попадания на слизистые оболочки. Хранить в местах, недоступных для детей.

### УТИЛИЗАЦИЯ :

Утилизируйте излишки и упаковку в соответствии с требованиями законодательства об охране окружающей среды и утилизации отходов.

