

WAKOL Z 615 Нивелирующая масса, с низким уровнем пыли

Технические Информации

Область применения

Нивелирующая масса с низким уровнем пыли и низким напряжением для нивелирования слоя толщиной от 1 до 10 мм без добавки кварцевого песка. При толщине слоя от 10 до 30 мм с кварцевым песком под

- Текстильные покрытия
- Эластичные покрытия
- Паркет (минимальная толщина 2 мм)
- Пробковые покрытия
- При высокой нагрузке (минимальной толщиной от 3 мм)

во внутренем помещении.

WAKOL Z 615 Нивелирующая масса, с низким уровнем пыли возможно применять в системе с WAKOL D 3060. Подробности указаны в технической информации WAKOL D 3060.

Особые свойства



- пригодность для нагрузки от стульев на роликах от 1 мм толщиной слоя
- пригодность к тяжелой нагрузке толщиной слоя от 3 мм
- возможно наносить ракелем
- подходит для перекачивания насосом
- с низким содержанием хроматов в соответствии с Директивой REACH
- самонивелирующаяся

- 1) классификация в соответствии с критериями GEV по классу EMICODE EC1 PLUS: очень низкий уровень выбросов
- 2) класс эмиссии по французскому законодательству
- 3) Продукты на основе цемента, с низким содержанием хроматов
- 4) Соответствует требованиям ЕС
- 5) Предмет судового оборудования согласно директиве 2014/90/EU Notified Body 0736, модуль В и D. Декларация о соответствии доступна на www.wakol.de
- 6) Подходит для полов с подогревом

7) Выдерживает нагрузку от стульев на колесиках

Технические характеристики

Сырьевая основа:	Смесь органических растворителей
Толщина нанесения:	без присыпки кварцевым песком до 1 - 10 мм обработка с присыпкой от 10 до 30 мм
Расход воды:	без присыпки кварцевым песком до 10 мм Примерно 6,25 - 6,5 литров воды + 25 кг WAKOLZ 615 с кварцевым песком до 30 мм Примерно 6,5 - 6,75 литров воды + 25 кг WAKOLZ 615 + 16 кг песком 0 - 3 мм
Время приготовления:	примерно 20 минут
Возможность ходить:	примерно через 2 часов
Готовность к укладке:	при толщине слоя 3 мм через 12 часов при толщине слоя 5 мм через 24 часов при толщине слоя 10 мм через 48 часов при толщине слоя 15 мм через 72 часов при толщине слоя 30 мм через 6 суток
Срок хранения:	6 месяцев; хранить в прохладном сухом месте в плотно закрытом мешке. Необходимо как можно быстрее использовать

Способ нанесения и расход ⁸⁾

Шпатель или Ракель примерно 1,5 кг/м²/мм

8) Расход зависит от поверхностной структуры и впитывающей способности основания.

Основание

Основание и климатические условия помещения должны соответствовать требованиям действующих стандартов и информационных листов. Основание должно быть постоянно сухим, твердым, не иметь трещин, без загрязнений и веществ препятствующих приклеиванию. Вещества препятствующих приклеиванию необходимо удалить механическим путём.

Стяжки на основе цемента или кальций сульфата, бетон и другие впитывающие поверхности рекомендуется грунтовать с WAKOL D 3040 Концентрированной грунтовкой разбавляя 1:2 с водой или WAKOL D 3035 Дисперсионной грунтовкой. Время высыхания грунтовки необходимо соблюдать.

Новые, тщательно присыпанные кварцевым песком стяжки из литового асфальта не нуждаются в грунтовании. Старые и плохо пресыпанные кварцевым песком стяжки из литового асфальта а также основания с остатками старого, влагоустойчивого клея

рекомендуется грунтовать с WAKOL D 3040 Концентрированной грунтовкой разбавляя 1:1 с водой или WAKOL D 3035 Дисперсионной грунтовкой.

Обработка

WAKOL Z 615 Нивелирующая масса, с низким уровнем пыли размешать в чистой ёмкости с примерно 6,25 - 6,5 литрами чистой, прохладной воды. Максимальная скорость перемешивающего устройства 600 U в минуту. После замеса необходимо дать массе примерно 2 - 3 минуты и затем тщательно перемешать.

Замешанную массу наносить на основание с ракелем или глатким шпателем.

Перед началом шпаклёвочных работ необходимо проверить наличие эластичного барьера.

Нивелирующую массу необходимо предохранять от прямого попадания солнечных лучей также сквозняка.

Важные указания

Применять не ниже + 15°C температуры поверхности основания и +18 °C комнатной температуры, также относительной влажности воздуха от 40% до 65%, максимально 75%. Все данные относятся к температуре ок. 20 °C и относительной влажности воздуха 50 %. Цветные пасты Wakol непригодны для окрашивания синтетических клеев с содержанием растворителей.

На непитывающих основаниях соблюдать минимальную толщину слоя 2 mm.

Для шпаклёвочных работ толщиной слоя от 5 мм на стяжках на основе сульфата кальция рекомендуется применение WAKOL PU 280 полиуретановой грунтовки. Пожалуйста, обратите внимание на соответствующую техническую информацию.

Допустимая толщина слоя на литом асфальте (IC10 und IC15) составляет максимально 5 mm. Для более высокого слоя рекомендуется применять WAKOL A 830 Нивелирующая масса. Для шпаклевки на привинченных или склеенных деревянных настилах применять только WAKOL Z 615 Нивелирующая масса, с низким уровнем пыли, WAKOL Z 625 Нивелирующая масса или WAKOL Z 630 Нивелирующая масса в комбинации с WAKOL AR 114 Армирующее волокно. WAKOL Z 615 Нивелирующая масса, с низким уровнем пыли не шлифовать перед укладкой паркета для достижения оптимальной адгезии.

Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Все данные основываются на наших экспериментах и многолетнем практическом опыте, и соответствуют стандартным условиям. Многообразие применяемых материалов и различные рабочие условия на строительстве, на которые мы не в состоянии оказать воздействие, исключают всякое притязание по этим данным. Поэтому мы рекомендуем проведение достаточного количества собственных экспериментов. Следует придерживаться указаний по укладке изготовителей покрытий для пола и действующих в данный момент стандартов и инструкций. Мы всегда с удовольствием готовы к проведению технической консультации с нашими клиентами.

Вы найдёте сведения продукта в самой актуальной формулировке под www.wakol.com.

С появлением этой технической информации от 27.08.2019 все предыдущие версии теряют свою силу.

Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954
Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com



Wakol GmbH
Industriestraße 5
A-6841
Mäder
Tel. +43 5523 64 700
Fax +43 5523 64 700 64
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG
Schützengasse 28
CH-9410
Heiden
Tel. +41 31 9210 755
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch

Wakol Foreco srl
A Via Kennedy 75
I-20010
Marcallo con Casone
Tel. +39 02 9761 939
Fax +39 02 97 253 021
www.wakolforeco.it

Loba-Wakol Polska Sp.z o.o.
ul. Sławęcińska 16, Macierzysz
PL-05-850
Ożarów Mazowiecki
Tel. +48 22 436 24 20
Fax +48 22 436 24 21
www.loba-wakol.pl

Lecol Chemie B.V.
Schutweg 6
NL-5145 NP
Waalwijk
Tel. +31 416 566 540
Fax +31 416 566 531
www.lecol.nl