

WAKOL D 6085 Клей для дерева

Технические Информации

Область применения

WAKOL D 6085 Клей для дерева соответствует классу прочности D3 по DIN EN 204.

Не содержащий растворителей клей для дерева, для любых клеевых соединений с высокими требованиями к качеству, таких как

- Дюбель и проклейка стыка

Особено отлично подходит для проклейки шпунта

- готовый паркет
- полы с ламинированным покрытием
- Фанера

Особые свойства



- 1) класс эмиссии по французскому законодательству
- 2) Дисперсные материалы для укладки, не содержащие растворителей
- 3) «не содержащий растворителей» согласно определению Некоммерческого объединения производителей клеев и TRGS 610
- 4) Подходит для полов с подогревом
- 5) Выдерживает нагрузку от стульев на колесиках

Технические характеристики

Сырьевая основа:	Синтетическая дисперсия
Чистящее средство:	вода, прежде чем клей высохнет
Время выдержки:	не имеется
Время укладки:	6 минут при +20 °C
Время и температура прессования:	15 - 20 минут при +20 °C; 6 - 8 минут при +80 °C
Давление прессования:	2 - 5 бар
Температура при хранении:	не ниже +5 °C, чувствительность к морозу
Срок хранения:	12 месяцев при комнатной температуре

Способ нанесения и расход ⁶⁾

Кисточка	примерно 150 - 200 г/м ² склеивания
Шпатель	площадей
Станок для нанесения клея	
Валик для нанесения клея	
Распылительная насадка для тары с клеем WAKOL D 6085 Клей для дерева	с ёмкостью клея примерно 15 - 20 г/м для шпунта

6) Расход зависит от поверхностной структуры и впитывающей способности основания.

Обработка

Клей перед применением тщательно перемешать.

Швы склеиваемых поверхностей должны быть точно подогнаны, поверхности необходимо очистить от пыли, других клееотталкивающих веществ и обезжирить.

WAKOL D 6085 наносится на одну сторону с кистью, шпателем, роликом, станком для нанесения клея или с помощью насадка на ёмкости. Клеющие детали необходимо немедленно собрать.

Перед дальнейшей обработкой склеенных частей необходимо соблюдать время застывания от 1 до 3 часов. Удалить из клеевого шва клея сразу влажной салфеткой.

Важные указания

Применять не ниже + 15°C температуры поверхности основания и +18 °C комнатной температуры, также относительной влажности воздуха от 40% до 65%, максимально 75%. Все указания относятся примерно к 20 °C и 50 % относительной влажности.

Указанное время для прессовки является только приблизительным значением. Оно сильно зависят от количества клея, твердости, впитывающей способности и влажности древесины также давления прессовки и температуры.

Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Все данные основываются на наших экспериментах и многолетнем практическом опыте, и соответствуют стандартным условиям. Многообразии применяемых материалов и различные рабочие условия на строительстве, на которые мы не в состоянии оказать воздействие, исключают всякое притязание по этим данным. Поэтому мы рекомендуем проведение достаточного количества собственных экспериментов. Следует придерживаться указаний по укладке изготовителей покрытий для пола и действующих в данный момент стандартов и инструкций. Мы всегда с удовольствием готовы к проведению технической консультации с нашими клиентами.

Вы найдёте сведения продукта в самой актуальной формулировке под www.wakol.com.

С появлением этой технической информации от 07.04.2020 все предыдущие версии теряют свою силу.