

WAKOL Z 645 Заполнитель

Технические Информации

Область применения

Прочная цементная шпаклевочная масса для выравнивания неровностей при толщине слоя в 1 - 50 мм для

- для заполнения грубых неровностей
- Отштукатуривания лестничных ступеней
- Соединения дверного проема
- Санация особо поврежденных оснований

во внутреннем помещении.

WAKOL Z 645 Заполнитель возможно применять в системе с WAKOL D 3060. Подробности указаны в технической информации WAKOL D 3060.

Особые свойства



1)



www.blauer-engel.de/uz113
emissionsarm
lösemittelarm
in der Wohnumwelt gesundheitlich
unbedenklich

2)



3)



4)



5)



6)



7)

- с низким содержанием хроматов в соответствии с Директивой REACH
- пригодность для нагрузки от стульев на роликах от 1 мм толщиной слоя
- под паркетом толщиной от 2 мм
- устойчивость

- 1) классификация в соответствии с критериями GEV по классу EMICODE EC1 PLUS: очень низкий уровень выбросов
- 2) промаркирована „голубым ангелом“ как материал для укладки с низким уровнем выделений по RAL – UZ 113
- 3) класс эмиссии по французскому законодательству
- 4) Продукты на основе цемента, с низким содержанием хроматов
- 5) Соответствует требованиям ЕС
- 6) Подходит для полов с подогревом
- 7) Выдерживает нагрузку от стульев на колесиках

Технические характеристики

Сырьевая основа:

Смесь органических растворителей

Состав материала:

Специальные цементы

Минеральные наполнители

	редиспергируемые порошкообразные полимеры Добавки
Толщина нанесения:	без присыпки кварцевым песком до 10 мм обработка с посыпкой 10-20 мм с наполнителями до макс. 65 вес. % (материал для посыпки: кварцевый песок 0-3 мм) и 20-50 мм с наполнителями до макс. 100 вес. % (материал для посыпки: песок для посыпки 0-8 мм)
Расход воды:	Примерно 6,75 - 8 литров воды + 25 кг WAKOLZ 645 Заполнитель
Время приготовления:	примерно 15 минут
Возможность ходить:	примерно через 30 минут
Готовность к укладке:	примерно через 60 минут
Срок хранения:	12 месяцев; хранить в прохладном сухом месте в плотно закрытом мешке. Необходимо как можно быстрее использовать
Температура при хранении:	морозостойкий
Соответствует классификации по EN 13813:	СТ-C35-F7

Способ нанесения и расход ⁸⁾

Шпатель примерно 1,3 кг/м²/мм

8) Расход зависит от поверхностной структуры и впитывающей способности основания.

Основание

Основание должно быть постоянно сухим, твердым, не иметь трещин, без загрязнений и веществ препятствующих приклеиванию. Вещества препятствующих приклеиванию необходимо удалить механическим путём.

Стяжки на основе цемента или кальций сульфата, бетон и другие впитывающие поверхности рекомендуется грунтовать с WAKOL D 3040 Концентрированной грунтовкой разбавляя 1:2 с водой или WAKOL D 3035 Дисперсионной грунтовкой. Время высыхания грунтовки необходимо соблюдать.

Новые, тщательно присыпанные кварцевым песком стяжки из литового асфальта не нуждаются в грунтовании. Старые и плохо пресыпанные кварцевым песком стяжки из литового асфальта а также основания с остатками старого, влагоустойчивого клея рекомендуется грунтовать с WAKOL D 3040 Концентрированной грунтовкой разбавляя 1:1 с водой или WAKOL D 3035 Дисперсионной грунтовкой.

Обработка

WAKOL Z 645 Заполнитель размещать в чистой ёмкости с примерно 6,75 - 8 литрами чистой, прохладной воды. Максимальная скорость перемешивающего устройства . 600 U в минуту. Перемешанную массу равномерно нанесите на основание слоем необходимой толщины с помощью мастерка или терки. Перед началом шпаклёвочных работ необходимо проверить наличие эластичного барьера.

Если требуется повторная шпатлевка, то первый высохший слой следует загрунтовать с использованием концентрата грунтовки WAKOL D 3040, разведенного водой в пропорции 1:2 или дисперсионной грунтовки WAKOL D 3035. Повторную шпатлевку можно производить после достаточно продолжительной сушки. Нивелирующую массу необходимо предохранять от прямого попадания солнечных лучей также сквозняка.

Охрана труда и окружающей среды

Хранить в недоступном для детей месте. На время обработки и сушки обеспечить хорошее проветривание! Носить защитные перчатки. Не следует есть, пить и курить во время работы с продуктом. При попадании в глаза или на кожу немедленно тщательно промыть пораженные места водой. Чистку инструментов производить мылом и водой сразу же после применения. Не сливать в канализацию, в водоемы или в грунт.

Информация для аллергиков по телефону +49(0)6331/8001-311.

Утилизация

На вторичную переработку сдавать только пустую тару. Остатки материала после высушивания могут выбрасываться в бытовой мусор.

Важные указания

Применять не ниже + 15°C температуры поверхности основания и +18 °C комнатной температуры, также относительной влажности воздуха от 40% до 65%, максимально 75%. Все данные относятся к температуре ок. 20 °C и относительной влажности воздуха 50 %. Цветные пасты Wakol непригодны для окрашивания синтетических клеев с содержанием растворителей.

Допустимая толщина слоя на литом асфальте (IC10 und IC15) составляет максимально 5 mm.

Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Все данные основываются на наших экспериментах и многолетнем практическом опыте, и соответствуют стандартным условиям. Многообразие применяемых материалов и различные рабочие условия на строительстве, на которые мы не в состоянии оказать воздействие, исключают всякое притязание по этим данным. Поэтому мы рекомендуем проведение достаточного количества собственных экспериментов. Следует придерживаться указаний по укладке изготовителей покрытий для пола и

действующих в данный момент стандартов и инструкций. Мы всегда с удовольствием готовы к проведению технической консультации с нашими клиентами.

Вы найдёте сведения продукта в самой актуальной формулировке под www.wakol.com.

С появлением этой технической информации от 26.08.2020 все предыдущие версии теряют свою силу.