

**КОЛЛЕКЦИЯ | ПАРКЕТРИ  
ЦВЕТ | НАТУРАЛЬНЫЙ**



**Порода** | Американский орех  
**Сорт** | Селект энд Бэттер  
**Рисунок** | Ромб  
**Конструкция** | Трехслойная паркетная доска T&G  
**Размер** | 19,05 x 190 x 220 мм  
**Покрытие** | Шелковое масло

**КОНСТРУКЦИЯ : ТРЕХСЛОЙНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА T&G**

| ПАРАМЕТРЫ :    |                   |  | УПАКОВКА :           |                                 |
|----------------|-------------------|--|----------------------|---------------------------------|
|                |                   |  | В КОРОБКЕ            | В ПОДДОНЕ                       |
| Толщина        | 19,05 мм          | Количество   | 1,257 м <sup>2</sup> | 40 кор. (50,28 м <sup>2</sup> ) |
| Ширина         | 190 мм            | Вес  | 16 кг                | 653кг                           |
| Длина          | 220 мм            | В x Ш x Д  | 194 x 396 x 468 мм   | 1097 x 800 x 1880 мм            |
| Средняя длина  | -                 |  |                      |                                 |
| Микрофаска     | 0,5 мм            |  |                      |                                 |
| Тип соединения | паз-гребень (T&G) |  |                      |                                 |

| ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ :           | ЗНАЧЕНИЯ :               | СТАНДАРТ : |
|-----------------------------------|--------------------------|------------|
| Отклонения по толщине             | ± 0,2 мм                 | EN 13489   |
| Отклонения по ширине              | ± 0,2 мм                 | ГОСТ 862.3 |
| Перпендикулярность смежных кромок | ≤ 0,2 % от ширины        | СТБ 2121   |
| Поперечная кривизна               | ≤ 0,2 % от ширины планки |            |
| Продольная кривизна по кромке     | ≤ 0,1 % от длины         | EN 13489   |
| Продольная кривизна               | ≤ 0,5 % от длины         |            |

| СВОЙСТВА :                          | ДАННЫЕ :                   | СТАНДАРТ : |
|-------------------------------------|----------------------------|------------|
| Огнестойкость                       | Dfl-s1                     |            |
| Класс эмиссии формальдегида         | E1                         |            |
| Содержание пентахлорфенола          | Отсутствует                | EN 14342   |
| Теплопроницаемость                  | 0,118 м <sup>2</sup> ·К/Вт |            |
| Теплопроводность                    | 0,161 Вт/(м·К)             |            |
| Гарантия на структурную целостность | Пожизненная                |            |

| УСТАНОВКА :   | УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ :  |
|---|--|
|  <p>В помещениях ниже уровня земли, на уровне и выше уровня земли.<br/>Устанавливается при помощи клея на основание из бетона, фанеры, дерева.</p> |  <p>— влажность воздуха от 40% до 65%<br/>— температура воздуха от +18 °C до +22 °C</p> |

**ПОКРЫТИЕ : ШЕЛКОВОЕ МАСЛО**

| ОПИСАНИЕ :                    |   |
|-------------------------------|---|
| Класс используемых материалов | Модифицированное масло-акрилат УФ-отверждения |
| Вид поверхности               | Полузакрытые поры, бражированный              |
| Степень блеска                | Шелковисто-матовый, 9-18 GU/85°               |
| Гарантия на покрытие          | Не устанавливается                            |

| ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ : | ДАННЫЕ :                  | СТАНДАРТ : |
|---------------------------|---------------------------|------------|
| Износостойкость           | Не нормируется            | EN 438-2   |
| Сопrotивление царапанию   | Не нормируется            | EN 438     |
| Сопrotивление скольжению  | 50 (SRV dry)              | EN 15676   |
| Химстойкость              | Class 5 (Except blue ink) | EN 13442   |
| Ремонтпригодность         | Средняя                   |            |

**УХОД :**  
Регулярная уборка при помощи пылесоса с последующей влажной уборкой универсальным средством для ухода за паркетными полами Coswick. В местах наибольшей эксплуатации и износа уборка специальным восстанавливающим средством для ухода за паркетными полами Coswick. Обновление для жилых помещений один раз в 3-5 лет, для общественных помещений при интенсивной эксплуатации – 2-4 раза в год.

**СОРТ : СЕЛЕКТ ЭНД БЭТТЕР**

| ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ : |  | ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ : |  |
|--------------------|--|--------------------|--|
| Заболонь           | Допускается неконтрастная до 25% от площади планки | Прорость           | Допускается длиной до 10 мм, шириной до 3 мм, отреставрированная |
| Вариация цвета     | Допускается незначительная                         | Сердцевина         | Допускается плотная  |
| Сучки              | Допускаются диаметром до 10 мм, отреставрированные | Наклон волокон     | Допускается  |
| Трещины            | Не допускаются                                     | Сердцевинные лучи  | Допускаются  |