



**КОЛЛЕКЦИЯ | ПАРКЕТРИ  
ЦВЕТ | НАТУРАЛЬНЫЙ**

**Порода** | Американский орех  
**Сорт** | Селект энд Бэттер  
**Рисунок** | Трапеция  
**Конструкция** | Трехслойная паркетная доска G&G  
**Размер** | 19,05 x 190 x 440 мм  
**Покрытие** | Шелковое масло

**КОНСТРУКЦИЯ : ТРЕХСЛОЙНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА G&G**

ПАРАМЕТРЫ :			УПАКОВКА :	
			В КОРОБКЕ	В ПОДДОНЕ
Толщина	19,05 мм	Количество	1,257 м <sup>2</sup>	40 кор. (50,28 м <sup>2</sup> )
Ширина	190 мм	Вес	16 кг	653кг
Длина	440 мм	В x Ш x Д	194 x 396 x 468 мм	1097 x 800 x 1880 мм
Средняя длина	-			
Микрофаска	0,5 мм			
Тип соединения	паз-паз (G&G)			

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ :	ЗНАЧЕНИЯ :	СТАНДАРТ :
Отклонения по толщине	± 0,2 мм	EN 13489
Отклонения по ширине	± 0,2 мм	ГОСТ 862.3
Перпендикулярность смежных кромок	≤ 0,2 % от ширины	СТБ 2121
Поперечная кривизна	≤ 0,2 % от ширины планки	
Продольная кривизна по кромке	≤ 0,1 % от длины	EN 13489
Продольная кривизна	≤ 0,5 % от длины	

СВОЙСТВА :	ДАННЫЕ :	СТАНДАРТ :
Огнестойкость	Dfl-s1	
Класс эмиссии формальдегида	E1	
Содержание пентахлорфенола	Отсутствует	EN 14342
Теплопроницаемость	0,118 м <sup>2</sup> ·К/Вт	
Теплопроводность	0,161 Вт/(м·К)	
Гарантия на структурную целостность	Пожизненная	

**УСТАНОВКА :**



В помещениях ниже уровня земли, на уровне и выше уровня земли.  
Устанавливается при помощи клея на основание из бетона, фанеры, дерева.

**УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ :**



— влажность воздуха от 40% до 65%  
— температура воздуха от +18 °C до +22 °C

**ПОКРЫТИЕ : ШЕЛКОВОЕ МАСЛО**

ОПИСАНИЕ :	
Класс используемых материалов	Модифицированное масло-акрилат УФ-отверждения
Вид поверхности	Полузакрытые поры, бражированный
Степень блеска	Шелковисто-матовый, 9-18 GU/85°
Гарантия на покрытие	Не устанавливается

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ :	ДАННЫЕ :	СТАНДАРТ :
Износостойкость	Не нормируется	EN 438-2
Сопrotивление царапанию	Не нормируется	EN 438
Сопrotивление скольжению	50 (SRV dry)	EN 15676
Химстойкость	Class 5 (Except blue ink)	EN 13442
Ремонтпригодность	Средняя	

**УХОД :**

Регулярная уборка при помощи пылесоса с последующей влажной уборкой универсальным средством для ухода за паркетными полами Coswick.  
В местах наибольшей эксплуатации и износа уборка специальным восстанавливающим средством для ухода за паркетными полами Coswick.  
Обновление для жилых помещений один раз в 3-5 лет, для общественных помещений при интенсивной эксплуатации – 2-4 раза в год.

**СОРТ : СЕЛЕКТ ЭНД БЭТТЕР**

ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ :		ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ :	
Заболонь	Допускается неконтрастная до 25% от площади планки	Прорость	Допускается длиной до 10 мм, шириной до 3 мм, отреставрированная
Вариация цвета	Допускается незначительная	Сердцевина	Допускается плотная
Сучки	Допускаются диаметром до 10 мм, отреставрированные	Наклон волокон	Допускается
Трещины	Не допускаются	Сердцевинные лучи	Допускаются