



КОЛЛЕКЦИЯ |
ШИРОКОФОРМАТНАЯ ДОСКА
ЦВЕТ | НАТУРАЛЬНЫЙ
Порода | Американский орех
Сорт | Черектер
Конструкция | Трехслойная паркетная доска T&G
Размер | 19,05 x 300 x 600...2950 мм
Покрытие | Шелковое масло ультраматовое

КОНСТРУКЦИЯ : ТРЕХСЛОЙНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА T&G

| ПАРАМЕТРЫ : | | | УПАКОВКА : | | |
|----------------|-------------------|-----------|--------------------|---------------------|---------------------------------|
| | | | В КОРОБКЕ | В ПОДДОНЕ | |
| Толщина | 19,05 мм | | Количество | 1,77 м ² | 36 кор. (63,72 м ²) |
| Ширина | 300 мм | | Вес | 22 кг | 816 кг |
| Длина | 600...2950 мм | В x Ш x Д | 44 x 314 x 2956 мм | 750 x 950 x 3000 мм | |
| Средняя длина | 1,97 м | | | | |
| Микрофаска | 1,0 мм | | | | |
| Тип соединения | паз-гребень (T&G) | | | | |

| ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ : | ЗНАЧЕНИЯ : | СТАНДАРТ : |
|-----------------------------------|--------------------------|------------|
| Отклонения по толщине | ± 0,2 мм | EN 13489 |
| Отклонения по ширине | ± 0,2 мм | ГОСТ 862.3 |
| Перпендикулярность смежных кромок | ≤ 0,2 % от ширины | СТБ 2121 |
| Поперечная кривизна | ≤ 0,2 % от ширины планки | |
| Продольная кривизна по кромке | ≤ 0,1 % от длины | EN 13489 |
| Продольная кривизна | ≤ 0,5 % от длины | |

| СВОЙСТВА : | ДАННЫЕ : | СТАНДАРТ : |
|-------------------------------------|----------------------------|------------|
| Огнестойкость | Dfl-s1 | |
| Класс эмиссии формальдегида | E1 | |
| Содержание пентахлорфенола | Отсутствует | EN 14342 |
| Теплопроницаемость | 0,118 м ² ·К/Вт | |
| Теплопроводность | 0,161 Вт/(м·К) | |
| Гарантия на структурную целостность | Пожизненная | |

УСТАНОВКА :



В помещениях ниже уровня земли, на уровне и выше уровня земли.
Устанавливается при помощи клея на основание из бетона, фанеры, дерева на звукоизолирующую подложку.



— влажность воздуха от 40% до 65%
— температура воздуха от +18 °C до +22 °C

ПОКРЫТИЕ : ШЕЛКОВОЕ МАСЛО УЛЬТРАМАТОВОЕ

| ОПИСАНИЕ : | |
|-------------------------------|---|
| Класс используемых материалов | Модифицированное масло-акрилат УФ-отверждения |
| Вид поверхности | Полузакрытые поры, бражированный |
| Степень блеска | Матовый, 2-7 GU/60° |
| Гарантия на покрытие | Не устанавливается |

| ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ : | ДАННЫЕ : | СТАНДАРТ : |
|---------------------------|---------------------------|------------|
| Износостойкость | Не нормируется | EN 438-2 |
| Сопrotивление царапанию | Не нормируется | EN 438 |
| Сопrotивление скольжению | 50 (SRV dry) | EN 15676 |
| Химстойкость | Class 5 (Except blue ink) | EN 13442 |
| Ремонтпригодность | Средняя | |

УХОД :

Регулярная уборка при помощи пылесоса с последующей влажной уборкой универсальным средством для ухода за паркетными полами Coswick.
В местах наибольшей эксплуатации и износа уборка специальным восстанавливающим средством для ухода за паркетными полами Coswick.
Обновление для жилых помещений один раз в 3-5 лет, для общественных помещений при интенсивной эксплуатации – 2-4 раза в год.

СОРТ : ЧЕРЕКТЕР

| ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ : | | ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ : | |
|--------------------|---|--------------------|-------------------------------------|
| Заболонь | Не ограничивается | Прорость | Не ограничивается, отставрированная |
| Вариация цвета | Не ограничивается | Сердцевина | Допускается |
| Сучки | Не ограничиваются, отставрированные | Наклон волокон | Допускается |
| Трещины | Допускаются шириной до 3 мм, отставрированные | Сердцевинные лучи | Допускаются |