

eurocol

809A

the strong connection



EUROCOLOR GAME LINE DUO

2-компонентная полиуретановая краска для разметки спортивных площадок. Эластичная износостойкая краска для нанесения разметки на спортивные полы в сочетании с Forbo Aqua-лаками. Используется для нанесения на спортивный линолеум без полиуретанового защитного слоя, спортивные ПВХ-покрытия, полиуретановые покрытия, синтетический каучук и готовый паркет.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основа	Компонент А: полиуретан. Компонент Б: изоцианат
Цвет	Компонент А: в зависимости от колера
Цвет	Компонент Б: желтый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	Ок. 0,5 кг на 60 п.м. при ширине 5 см
Воспламеняемость	Огнеопасно.
Морозостойкость	Да
Пешие нагрузки	Ок. 2 - 3 часа при температуре (18 - 20) °С и влажности 65%.
Плотность	Компонент А: припл. 1,2 г/см ³ , в зависимости от цвета
Плотность	Компонент Б: 1,07 г/см ³ .

НАЗНАЧЕНИЕ

Для нанесения цветной разметки:

- на спортивных площадках с покрытием из необработанного спортивного линолеума, многослойного и натурального паркета, в том числе в комбинации с лаками Forbo Eurocol;
- на спортивных покрытиях из ПВХ, ПУР, резины – с обязательной предварительной очисткой зоны разметки ксилолом/ацетоном

внутри и снаружи помещений.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Условия хранения	В не вскрытой заводской упаковке при температуре 5-25°С.
Инструмент	Поролоновый валик
Соотношение для смешивания	6 весовых частей (1:5)

809A EUROCOLOR GAME LINE DUO

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group



Рабочее время	Ок. 60 мин., при температуре 18 - 20°C и влажности 65%
Жизнеспособность	Ок. 60 мин. при температуре +20°C.
Время высыхания	Нанесите покрытие в течение 3 - 24 часов. *
Срок хранения	15 месяцев в оригинальной упаковке.
Температура применения	Не ниже 15°C. Учитывайте точку росы, работайте при температуре не менее 3 градусов выше точки росы.
Морозостойкость	Да

* Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава черного пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.

Основание:

- При необходимости произведите очистку поверхности покрытия от бытовых и строительных загрязнений с помощью Универсального очистителя 891 Euroclean Basic.
- Разметку паркетных площадок в системах с использованием лаков Eurocol SPORT следует производить перед нанесением последнего слоя лака, после промежуточной шлифовки и тщательного обеспыливания предыдущего слоя (придерживайтесь рекомендаций к совместно используемому лаку).
- Периметр линий и зон будущей разметки оклеивается с помощью соответствующего малярного скотча (напр. K56 3M) согласно плану. Скотч должен быть приклеен плотно, без стыков, во избежание затекания краски на не предусмотренные для окрашивания участки. Для этого необходимо прикатать скотч валиком для прикатки.
- На таких покрытиях как спортивный линолеум, спортивные ПВХ и полиуретановые покрытия, синтетический и натуральный каучук после оклейки скотчем выделенную область разметки обязательно обезжирить очистителем (ацетон или ксилол).

Инструкция по применению:

- Смешайте оба компонента краски до получения гомогенной смеси!
- Время использования готовой смеси прибл. 60 минут при температуре 20° C.
- Равномерно нанесите краску на окрашиваемые участки с помощью поролонового валика или мягкой кисти. Как правило, достаточно одного слоя для достижения равномерного цвета, однако на покрытиях темного цвета белая и желтая краски могут потребовать повторного нанесения.
- Для окрашивания значительных по площади зон разметки, особенно при использовании краски различных партий производства, следует смешать основу краски в одной емкости, а затем смешивать с отвердителем. Нанесение краски следует производить с помощью стойкого к растворителям велюрового валика (расход прибл. 125 г/м²).
- Для получения четких краев нанесенной разметки необходимо удалить скотч сразу же после подсушки краски от пыли. Во время высыхания краски необходимо обеспечить равномерную вентиляцию. Следует избегать сквозняков и длительного воздействия прямого солнечного излучения.
- Линии и зоны разметки игровых площадок на паркетных покрытиях или покрытиях из натурального линолеума могут быть дополнительно защищены 1K или 2K лаками Eurocol SPORT. После высыхания краски 809A Eurocolor Game Line Duo и удаления скотча следует тщательно смыть остатки клея от скотча очистителем (ксилол/ацетон), так как они будут препятствовать нормальной адгезии.
- В случае, если перерыв между нанесением разметки и последующими лакокрасочными работами превышает 24 часа, необходимо произвести промежуточную шлифовку.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Паспорт безопасности Для получения дополнительной информации см. паспорт безопасности, доступный на сайте www.forbo-eurocol.de.

УПАКОВКА

Артикул	Название	Упаковка	Штрих-код	Количество на паллете
809A	Eurocolor Game Line Duo	Комбиупаковка 0,5 кг	в зависимости от цвета краски	9/Картон

809A EUROCOLOR GAME LINE DUO

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
 Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
 Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

