

2-К премиум лак

PALL-X 98 GOLD GLOSS/ГЛЯНЦЕВЫЙ

Водный 2-К лак для паркетных полов в помещениях с очень высокими нагрузками

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА :

2- К паркетный премиум лак на водной основе для паркетных полов, подверженных экстремальным нагрузкам, в жилых, общественных и промышленных помещениях. Великолепная растекаемость гарантирует легкость в нанесении и обеспечивает отличный внешний вид и легкость в уходе поверхности паркета.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для паркетных полов, подверженных экстремальным нагрузкам, в жилых, общественных и промышленных помещениях.

ГОДИТСЯ ДЛЯ:

- ▶ отшлифованного паркета и деревянных полов в зонах с очень сильными нагрузками, таких как
- ▶ деревянной брусчатки RE
- ▶ паркета на полах с подогревом



СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА :

- ▶ Очень высокая стойкость к механическим и химическим нагрузкам
- ▶ Отличная растекаемость
- ▶ С очень хорошими заполняющими свойствами
- ▶ Удобен в работе
- ▶ Быстро сохнет и быстро набирает конечную прочность
- ▶ Очень высокая прочность на истирание
- ▶ GISCODE W2/DD+ Лак на водной основе с содержащим изоцианат отвердителем , содержание растворителя менее 5%.
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / с очень низкой эмиссией

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Вид упаковки: Пластиковая канистра

Расфасовка: 4,5 + 0,45 л

Гарант. срок хранения: не менее 12 месяцев

Степень гляцевости: Глянцевый

Соотношение замеса: 10 : 1

Расход на слой: ок. 130 мл/м²

1 л хватает: ок. 7 м²/L

Температура при работе: 18-25°C и 35-65% относительной влажности воздуха

Время для работы после замеса: ок. 4 часов*

Готовность к вскрытию лаком: через ок. 4 часов*

Окончательная прочность: через ок. 10 дней *

*При 20 °C и 50 % относительной влажности воздуха



ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ:

Для получения глянцевой поверхности рекомендуем:

1. Грунтовать всеми грунтовками линии PALL- X
2. Нанести 1 слой лака PALL X 98 GOLD glänzend (расход 130 мл/м²)
3. Промежуточная шлифовка падом PALLMANN POWER PAD K 120
4. Нанести 1 слой геля PALL-X GEL
5. Нанести с помощью валика PALLMANN AUFTRAGSROLLE WASSERLACK GLANZLACK/(расход 130 мл/м²) 14MM/25CM (арт.67669). Для повышения глянца и заполняющих свойств рекомендуется 3 слой лака.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Поверхность, которая покрывается лаком, должна быть чистой, сухой, свободной от загрязнений, прошлифована, в соответствии с требованием техники. Мы принципиально рекомендуем перед нанесением лака грунтовать паркет, для избежания бокового заилипания паркетных плашек. Использовать соответствующую грунтовку из программы Pallmann.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

1. Прогрунтовать грунтовкой PALLMANN.
2. PALL X 98 GOLD glänzend нанести с помощью валика PALLMANN AUFTRAGSROLLE WASSERLACK GLANZLACK/(расход 130 мл/м²) 14MM/25CM (арт. 67669). Начинать наносить с края, сначала поперек волокон, затем –по направлению волокон.
3. Провести промежуточную шлифовку с помощью глянцевого пада PALLMANN POWER PAD K 120 и затем прошпаклевать 1 слоем геля PALL-X GEL.
4. Обе емкости перед работой довести до комнатной температуры (20°) и хорошо потрясти.
5. Компонент А вылить в чистое ведро, туда добавить компонент В (отвердитель) и сразу же хорошо перемешать соответствующей мешалкой. Другой метод перемешивания состоит в том, что компонент А энергично встряхивают, затем компонент В полностью выливается в емкость с компонентом А, канистра плотно закрывается и энергично встряхивается крутящими движениями 2 минуты, затем на 10 - 20 минут оставляется в покое, еще раз коротко встряхивается, затем в горловину вставляется сито.
6. Затем нанести 1 слой (расход 130 мл/м²) лака PALL-X 98 GOLD glänzend с помощью валика PALLMANN AUFTRAGSROLLE WASSERLACK GLANZLACK/ APPLICATION ROLLER WATERBASED GLOSS 14MM/25CM (арт.67669).
7. **Лакирование больших зон:** во избежание минимальных различий в степени глянцеваемости рекомендуется содержимое нескольких емкостей вылить в один большой контейнер, тщательно перемешать машинным способом, и при работе обращать внимание, чтобы по всей площади была одинаковая толщина слоя. При работе с 2-х компонентными системами лаков следить за выработкой лака в течение указанного открытого времени лака после замеса.
8. Инструменты после работы промыть водой.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЕ:

- ▶ Оптимальная температура при работе 18-25°С, относительная влажность >35% и < 65>
- ▶ Многие экзотические сорта дерева, напр. тик, ипе лапачо, мореное дерево, а также венге и хвойные породы деревьев - содержат в себе вещества (т.н. ингибиторы, смолы или минеральные отложения), которые ведут к значительным замедлениям при высыхании, нарушению смачивания или к изменению цвета. Исходя из многообразия и различных свойств этих сортов дерева следует выяснить их пригодность к лакировке, а также провести предварительный тест).
- ▶ Степень глянцеваемости: глянцевый 85%
- ▶ После добавки отвердителя канистру плотно закрывать – опасность разрыва.
- ▶ Гарантийный срок хранения материалов в заводской упаковке в умеренно прохладном месте не менее 12 месяцев. Беречь от мороза и температур, превышающих 40°С.

- ▶ При небольшой нагрузке можно после нанесения последнего слоя лака ходить по поверхности через ночь.
- ▶ На свежеотлакированные полы можно не раньше, чем через 10 дней класть ковры, другие напольные покрытия или тяжелые предметы.
- ▶ Свежеотлакированные полы можно не ранее, чем через 10 дней начинать обрабатывать средством по уходу за паркетом PALLMANN VOLLPFLEGE/FINISH CARE.
- ▶ Регулярный уход за полом с помощью средства PALLMANN VOLLPFLEGE/FINISH CARE улучшает оптику поверхности и способствует увеличению срока ее эксплуатации.
- ▶ По поверхности проводить влажную (не мокрую!) уборку, избегать нагрузок от стоячей воды.
- ▶ Рекомендуется учитывать и соблюдать следующие нормы и правила: DIN 18356 «Паркетные работы» и DIN 18357 «Работы с деревянной брусчаткой».

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

GISCODE W2/DD+ Лак на водной основе с содержащим изоцианат отвердителем, содержание растворителя менее 5%. Подходит в качестве заменителя средств для обработки поверхности паркета с высоким содержанием растворителей. Комп. А: Без маркировки. Комп. В: содержит преполимеризованные изоцианаты. Вреден при вдыхании. Может вызывать аллергические кожные реакции. Может раздражать дыхательные пути. Оба компонента: обеспечить достаточную вентиляцию во время и после обработки, использовать защитный крем для кожи и защитные перчатки/защитные очки. Избегать контакта с глазами и кожей. При попадании в глаза немедленно тщательно промыть водой и обратиться к врачу. При попадании на кожу немедленно промыть большим количеством воды с мылом. Соблюдать, в частности: указания на опасность/указания по технике безопасности на этикетке упаковки, паспорт безопасности. После отверждения без запаха, экологически и физиологически безвреден.

УСТРАНЕНИЕ ОТХОДОВ:

По возможности собрать остатки продукта и повторно использовать. Не допускать попадания в канализацию, водоемы или почву. Пустые, вычищенные упаковки без остатков и капель продукта подлежат переработке. Емкости с незатвердевшим содержимым, а также сам жидкие остатки продукта являются особым мусором. Емкости с затвердевшими остатками продукта являются строительным мусором.