

1-К масло для паркета

ECO OIL 1K

1-К, наносимое валиком масло без растворителя в вариантах невидимый (PURE), белый (WHITE) и нейтральный (NEUTRAL)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА :

1- К, наносимое валиком масло без растворителя в вариантах невидимый (PURE), белый (WHITE) и нейтральный (NEUTRAL).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для паркетных полов с обычными и высокими нагрузками в жилых помещениях.

ГОДИТСЯ ДЛЯ:

- ▶ отшлифованных паркетных и деревянных полов
- ▶ для паркета на системе подогрева полов



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Вид упаковки:	Пластиковая канистра
Расфасовка:	1 и 5 л
Гарант. срок хранения:	не менее 12 месяцев
Цвет:	Чистый PURE (эффект необработанной древесины), белый WHITE и нейтральный NEUTRAL
Расход на слой:	ок. 1-ый слой 70-80 мл/м ² -второй слой 60 мл/м ²
1 л хватает:	ок. 12 м ² / л
Температура при работе:	18-25°C и 35-65% относительной влажности воздуха
Готовность к шлифовке:	Через ок. 2 часов*
Готовность к дальнейшей работе:	Через ок. 2 часов*
Окончательная прочность:	Через ок. 7 - 10 дней *

*При 20 °C и 50 % относительной влажности воздуха

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Поверхность перед нанесением масла должна быть чистой, сухой, свободной от загрязнений, а также соответствовать признанным техническим требованиям.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА :

- ▶ Простое нанесение с помощью мелкопористого AUFTRAGSROLLE WASSERLACK SPEZIAL 8MM/ 25CM - APPLICATION ROLLER WATERBASED SPECIAL 8MM/25CM
- ▶ Быстрое высыхание
- ▶ Равномерный внешний вид
- ▶ Можно перекрывать лаком, используется как грунтовка
- ▶ Без растворителя
- ▶ Соответствует TRGS 617
- ▶ альтернатива для материалов на растворителе
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / с очень низкой эмиссией



ПОРЯДОК РАБОТЫ:

1. Перед применением канистру необходимо довести до рекомендованной комнатной температуры (20°C) и тщательно встряхнуть. Далее перелить содержимое в чистое ведро PALLMANN VERSIEGELUNGSEIMER/LACQUER BUCKET.
2. С помощью мелкопористого валика PALLMANN AUFTRAGSROLLE WASSERLACK SPEZIAL/ APPLICATION ROLLER WATERBASED SPECIAL 8MM/25CM, высота ворса 8 мм , арт. 88293 равномерно нанести ECO OIL 1K на основание без просветов. Необходимо нанести не менее 2 слоев. Начинать наносить с края, сначала поперек волокон, затем – по направлению волокон.
3. Время высыхания до шлифовки: около 2 часов.
4. Перед нанесением последнего слоя необходима промежуточная шлифовка с помощью шлифовальной сетки PALLMANN SCHLEIFGITTER/ ABRASIVE GRID или дырчатого пада PALLMANN POWER PAD , зерно 120.
5. После использования очистить инструменты водой.

Рекомендация	При необходимости покрывать
ECO OIL 1K NEUTRAL	PALL-X 96, PALL-X 98 GOLD
ECO OIL 1K PURE	PALL-X PURE, PALL-X ZERO
ECO OIL 1K WHITE	PALL-X ZERO

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЕ:

- ▶ Оптимальная температура при работе 18-25°C, относительная влажность >35% и < 65%. Низкие температуры и высокая влажность воздуха удлиняют, высокие температуры и низкая влажность сокращают время высыхания.
- ▶ Не применять на темных сортах дерева (втч. экзотических)
- ▶ Оригинальные упаковки в сухом помещении можно хранить не менее 12 месяцев. Защищать от мороза и температур выше 40°C.
- ▶ Вскрытые упаковки хранить с плотно закрытой крышкой, содержимое быстро использовать.
- ▶ За 1 день не наносить больше 2 слоев масла.
- ▶ За свежеложенными полами (PALLMANN ECO OIL 1K) можно осуществлять первичный уход с помощью PALLMANN ECO OIL CARE.
- ▶ На свежеложенные поверхности можно стелить ковры, устраивать другие напольные покрытия или ставить тяжелые предметы не раньше, чем через 7-10 дней.
- ▶ Уход за свежеложенными поверхностями можно осуществлять с помощью PALLMANN ECO OIL CARE не раньше, чем через 7-10 дней.

- ▶ Регулярный уход с помощью средства PALLMANN ECO OIL CARE улучшает оптику поверхности и увеличивает срок эксплуатации промасленной поверхности. Поверхность мыть только влажной (не мокрой!) тряпкой. Избегать нагрузок от стоячей воды.
- ▶ Действуют и рекомендованы к соблюдению следующие нормы и технические описания: DIN 18356 "Работы по устройству паркетных полов и деревянной брусчатки".

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Не содержащее растворителя, наносимое валиком 1- К масло. Подходит в качестве заменителя средств для обработки поверхности паркета с высоким содержанием растворителей. При обработке рекомендуется использовать защитный крем для кожи, а также обеспечить достаточную вентиляцию рабочих помещений.

УСТРАНЕНИЕ ОТХОДОВ:

По возможности собрать остатки продукта и повторно использовать. Не допускать попадания в канализацию, водоемы или почву. Пустые, вычищенные упаковки без остатков и капель продукта подлежат переработке. Емкости с незатвердевшим содержимым, а также сам жидкие остатки продукта являются особым мусором. Емкости с затвердевшими остатками продукта являются строительным мусором.